



DRIVING SURFACE PERFECTION™

DOLPHIN PUTTY



FICHA TÉCNICA

MASILLA ULTRA LISA

DESCRIPCIÓN

Una masilla de acabado premium para rellenar abolladuras e imperfecciones en la mayoría de las superficies. Esta formulación tiene una tecnología ligera sofisticada con excelentes propiedades de relleno, una aplicación suave y un lijado sin esfuerzo.

- Flexible, formulación sin porosidad
- Lijado sin esfuerzo, ya sea un día o una semana después
- Fórmula no porosa, no se encoge
- Secado rápido: disolvente impermeable y listo para lijar, imprimir o pintar en 20 minutos.
- Adherencia sin igual a la mayoría de las superficies automotrices, incluyendo el acero expuesto, aluminio y galvanizado.

Uso Típico Ideal para corregir imperfecciones menores tales como porosidad, rasguños e impactos de piedras

Datos Técnicos



Apariencia	Beige
Ratio de Mezcla	2%
Gravedad Específica	1.36 g/cm ³

GUÍA DEL PROCESO

Herramientas Requeridas



- Tabla de Mezcla ONION BOARD (UP0737)
- Aplicador para Masilla (UP0738)
- Desengrasantes U-POL System 20 (UP2002, UP2012, UP2022)
- Guía de Lijado GUIDE#7 (UP0873)
- Papel de Lija 80-180



Preparación de la Superficie



	Acero Expuesto	Aluminio	Galvanizado	Pintura de Origen	Masilla	GRP
	UP2012, UP2022	UP2012, UP2022	UP2012, UP2022	UP2012, UP2022		UP2002
	P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

Para obtener mejores resultados, una buena preparación es esencial: limpie y desengrase para quitar la suciedad, el aceite, la grasa y la cera con una solución de limpieza, como el **desengrasante a base de disolvente SYSTEM 20 (UP2012, UP2022)** o el **Desengrasante con Base de Agua (UP2002)**.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

DOLPHIN PUTTY



FICHA TÉCNICA

MASILLA ULTRA LISA

Aplicación



	Proporción	Tiempo Gelificación	Tiempo antes de Lijar
50°F	3%	6-7'	20'
70°F	2%	4-5'	15-20'
85°F	1%	4'	15'

- Sigue cuidadosamente las proporciones de mezcla. No añades más o menos endurecedor.
- Mezcle bien en una **Tabla de Mezcla ONION BOARD™** (UP0737)
- Aplique con presión para reducir el atrapamiento de aire
- No recomendado para aplicaciones por debajo de 40°F

Lijado



Inicial	P180
Final	P180-P220

U-POL recomienda el uso del **Guía de Lijado GUIDE#7** (UP0873) durante el proceso de lijado para identificar los puntos altos y bajos.

Recubrimiento



Para una superficie perfecta para la pintura de su elección, use un **Aparejo System 20**, tal como **UP2253** o el **Aparejo de Alto Relleno 4:1 UP2253V**.

ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV

Vida Útil



2 años desde la fecha de fabricación (que está impreso en la etiqueta) en envases originales sellados.

Temperatura de almacenamiento recomendada 40°F - 78°F



Código	Tamaño	Color
UP0658	Botella 615ml	Beige

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal. U-POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada. La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U-POL en www.u-pol.com. U-POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U-POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales, incluyendo la pérdida de beneficios.

U-POL US, Inc.
108 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
WWW.U-POL.COM

Ventas US
T: (610) 746 7081
F: (610) 743 8654
sales-us@u-pol.com

Ventas Resto del Mundo
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Departamento Técnico
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300