

# U-POL

## REFACE

### Masilla de Poliester en Spray

#### Descripción

**REFACE** es una masilla en spray muy eficaz para la preparación de superficies irregulares de acero y fibra de vidrio. **REFACE** proporciona una alta adherencia a metal, es fácil de lijar y es la base ideal para la mayoría de los sistemas de pintura.

#### Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso

**REFACE** se puede aplicar en las siguientes superficies:-

- Acero - (aparejo de enclaje no se recomiendan debajo de REFACE).
- Masillas de poliester..
- Superficies de pintura oxidada (con la excepción de acrílicos termoplásticos).

Limpiar y desengrasar minuciosamente la superficie con un trapo con alcohol apropiado o diluyente. Lijar con lija de grado 80 para metal desnudo o de grado 240 para superficies pintadas. Volver a limpiar y secar.

#### Endurecedor

Mezclar **REFACE** y endurecedor minuciosamente. Añadir 5 partes de endurecedor por cada 100 de volumen o 3% por peso. Solamente mezclar la cantidad que se necesite para la inmediata tarea. Nunca devolver a la lata la mezcla que no se ha usado.

#### Aplicación

Agitar bien antes de usar. Mínima temperatura de traba recomendada es 15°C. Es aconsejable usar una pisto de alimentación por gravedad , aunque una pistola c succión será suficiente. Usar una inyección de 2mm-3m de diámetro. Coloca la pistola a 15-20cms del panel. Las capas se deben echar húmedo sobre húmedo. Se recomienda 5-10 mins. entre capa y capa.

#### Vida de la mezcla

20-30mins. a 20° C.

#### Diluyentes

No se recomienda diluir. Usar diluyentes de celulosa o productos similares de alguna marca para limpiar la pistola.

### Espesor y Presión

2-3 rociadas con spray proporcionará una buena cimentación. Cada rociada dará una cimentación de unos 75-100 micras. La pistola necesita una presión de 3-3.5 BAR

### Tiempo de Secado

2-3 horas a 20°C o 30 mins. a 60°C. El tiempo de secado dependerá del grosor, humedad y temperatura de la película.

### Repintado

Superficie lisa húmeda o seca, limpiar y secar minuciosamente, **REFACE** se puede recubrir con la mayoría de los aparejos y sistemas de pintura. Si las condiciones climáticas son húmedas se necesita un sellador sin lijado.

### Código del Producto

U-POL/SF1 - 1L 1800g lata.  
U-POL/SF2 - 2.5L 4500g lata.