

U-POL®

BARNIZ 2080 HS

Es un alto solido acrilico de dos componentes.

CONTENIDO SOLIDO: 470 grs.

Se puede aplicar sin diluir o hasta un 10% de diluyente, excelente propiedad de fluidez y no descuelga.

Endurece rapidamente para dar un alto espesor, resistente a los rayos infrarojos con excelente poder de disimulo, brillo y durabilidad a largo plazo

Se puede secar al aire, baja coccion, o curado con rayos infrarojos.

Facil de pulir despues de curado.

Preparacion de la superficie;

- Pintura curada:**
1. lijado en humedo P800-1000 o en seco P600-800.
 2. Limpiar residuos del lijado.
 3. Desengrasar.
 4. Limpiar con trapo.

Radio de mezcla 2080:2030	S2080:2030 2:1
Punta de spray	1.4-1.8
Viscosidad DIN 4/sec.	15-17
Presion del aire/Bar	4
Manos	2-3
Espesor/micras.	40-50
Tiempo liberacion solvents/min.	5-10
Seco al tacto/min.	60
Secado al aire/horas	12-14
Secado a 60°C/min.	30
Secado con infrarojos/min.	15
Vida del producto/horas	4-6

Rango de Temperaturas para el sistema 20 2030 Serie endurecedores

Temp °C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	+45
Endurecedor											
2031											
2030											
2032											
2033											

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN

T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com

WWW.U-POL.COM