

# U-POL®

## S2088 - BARNIZ UNIVERSAL (4:1)

<b>Descripción</b>	Es un alto solido acrílico de dos componentes. Se puede aplicar sin diluir o hasta un 10% de diluyente con los diluyentes S2045 o S2046. Excelente propiedad de fluidez y no descuelga. Endurece rápidamente para dar un alto espesor, resistente a los rayos infrarrojos. Excelente poder de disimulo, brillo y durabilidad a largo plazo. Se puede secar al aire, baja cocción o curado con rayos infrarrojos. Fácil de pulir después de curado.
<b>Resumen de Salud y Seguridad</b>	PARA USO PROFESIONAL. Leer las instrucciones antes de su uso. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos, requiere de equipo de protección personal adecuado, por tanto, siempre se deben utilizar mascarilla de protección, guantes y gafas de seguridad. Por favor consulte la etiqueta y consultar la ficha de datos de seguridad para las pautas de manipulación completos e información de protección personal. Estos están disponibles a través de su distribuidor local o ha través de la página web de U-POL en WWW.U-POL.COM. U-POL declina toda responsabilidad cuando el usuario no usa el equipo de protección personal recomendado.
<b>Preparación de superficie</b>	<b>Step 1:</b> Desengrase con los desengrasantes S2000, S2001 o S2002 y deja secar. <b>Step 2:</b> Lija el sustrato. <b>Pintura Original:</b> lija a húmedo con P800-1000 o a seco con P600-800. <b>Step 3:</b> Desengrase. <b>Step 4:</b> eliminar todas las partículas de polvo / suciedad con U-POL trapo, TRAG.
<b>Información COV</b>	La información COV de este producto listo para usar es de 500g/litro. Solidos - Barniz: 324g/litro. Solidos - listo para usar: 34.8%.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Ratio de mezcla	S2088 : S2030 Barniz : Endurecedor 4:1
Pistola	U-POL Pistola a Gravidad HVLP
Punta de spray	1.3mm a 1.6mm
Viscosidad DIN 4/sec.	19 -22 segundos
Presion del aire /Bar	2
Capas	2 a 3 capas húmedas
Espesor/mils	1 - 1.5
Tiempo liberacion solvents /min.	5-10
Secado al aire/horas	4 – 6 horas
Secado a 60°C/min	30
Secado con infrarojos/min	15
Tiempo para Pulir	Minimo 5 horas
Vida del producto/horas	6 - 8

## TEMPERATURAS PARA USARLOS ENDURECEDORES HS SYSTEM 2030

Temp °C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	+45
<b>Endurecedor</b>											
<b>2031</b>											
<b>2030</b>											
<b>2032</b>											
<b>2033</b>											

U-POL LTD, 4<sup>TH</sup> FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK  
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;  
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;  
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;  
WWW.U-POL.COM