



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPOT#3

FICHE TECHNIQUE

Apprêt Localisé Universel

Version: 2.0

DESCRIPTION

Apprêt universel à séchage rapide, idéal pour les petites réparations. À utiliser directement sur le métal et la plupart des éléments en plastique.

- Très flexible, excellente adhérence
- Peut être recouvert avec une peinture à l'eau ou solvantée
- Séchage rapide, facile à poncer

INFORMATIONS TECHNIQUES



Surfaces

- Direct sur métal
- Aluminium
- SMC
- Cataphorèse Légèrement Poncée
- Peinture Fabricant (OEM)
- Galvanisé
- Fibre de Verre
- Plupart des plastiques*

*Adhère à la plupart des surfaces automobiles en plastique, y compris le PP, l'EPDM et certains composants rigides. En cas de doute, essayez sur une petite surface ou utilisez un promoteur d'adhérence.

GUIDE D'APPLICATION



Produits Nécessaires

- Dégraissant SYSTEM 20
- Abrasifs MAXIMUM



Préparation de la Surface

Dégraisser, préparer le panneau et laisser sécher. Poncer les surfaces apprêtées à sec ou à l'eau avec du P180-P500, dégraisser et laisser sécher.



Mélange

Secouer l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation



Couches

1 à 2 couches à environ 25 cm de la surface

Épaisseur / microns 15 μ

Couverture Théorique approx. m²/unité 4.5

**Couverture théorique par unité en supposant une efficacité de transfert de 100% et selon l'épaisseur de la couche entre les valeurs indiquées.*



Désolvantation / min à 20°C

entre chaque couche 3 - 5 mins



Temps de Séchage

Hors poussière à 20°C / min 5 - 10

Ponçable à 20°C / min 15 - 20



Ponçage à Sec

P400 - P600



Ponçage à l'Eau

P600 - P800



Revêtement

SPOT#3 peut être repeint directement, sans ponçage, s'il est recouvert entre 15 et 30 minutes après application avec la plupart des systèmes de peinture aqueuse ou solvantée.

Après 30 minutes, poncez au P400-P600.

STOCKAGE ET INFORMATION COV



Durée de vie

2 ans à compter de la date de fabrication si stocké dans les conditions optimales

Avant leur utilisation, les aérosols devraient être conservés pendant deux heures à température ambiante. Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Pour nettoyer la buse et maximiser sa durée de vie, inverser toujours l'aérosol et vaporiser à l'envers pendant quelques secondes après chaque utilisation. Si la buse est bloquée, la retirer et la tremper dans des diluants.

Température de Stockage Recommandée 5°C - 25°C

Température d'Application Recommandée 20°C



Information COV

La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBe) prêt-à-l'emploi est de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 636 g/litre.

Référence	Format	Couleur	COV g/l
SPOT/AL	Aérosol 450ml	Gris	636

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté.

Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com