



PLAST X ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

PLAS/6

Версия: 2.0

Дата выпуска: 10/03/2017 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 10/03/2017



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

PLAST X - это полиэфирная шпатлевка, которая была специально разработана с использованием высококачественных смол, обладающих высокой адгезией к большинству пластмасс.

- Мягкая, легкая в нанесении и формовке.
- Имеет плавные переходы по краям.
- Быстрое и легкое шлифование.

Типичное применение

Идеально подходит для потертостей и царапин на пластиковых деталях, требующих оптимальной адгезии и полной гибкости.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Палитра для смешивания *Opion Board*, Шпатель *U-POL*, Обезжириватель *SYSTEM 20*, Малярный комбинезон *MAXIMUM*, Респиратор *MAXIMUM*, Абразивы *MAXIMUM*, Проявочное покрытие *GUIDE #7*

Подготовка поверхности



	Обезжириватель	Абразив
PP	PLAST-X 1 Plastic Pre-Cleaner Aerosol	P120
EPDM	PLAST-X 1 Plastic Pre-Cleaner Aerosol	P120
EPDM/PP	PLAST-X 1 Plastic Pre-Cleaner Aerosol	P120
TPO	PLAST-X 1 Plastic Pre-Cleaner Aerosol	P120
ABS	PLAST-X 1 Plastic Pre-Cleaner Aerosol	P120

PLAST X ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА - это мультифункциональная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов.

Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.

*Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей *SYSTEM 20*. Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше.*

Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	5 - 6 минут	4 - 6 минут	4 - 5 минут
Время до шлифования:	30 минут	30 минут	30 минут

Максимальная глубина заполнения: 1 - 2 мм

ИК-сушка: Полимерная основа непригодна для инфракрасной сушки.

*Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания (*Opion Board*).*

Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице.

Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха.

Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование



Начало шлифования	P120 - P180
Окончание шлифования	P180 - P240

*U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (*GUIDE/AL*) во время процесса шлифования для выявления неровностей.*



PLAST X ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

PLAS/6

Версия: 2.0

Дата выпуска: 10/03/2017 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 10/03/2017



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Окрашивание



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 с цветом на ваш выбор для достижения идеальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид	Паста
Цвет	Черный
Плотность	≈ 1,91 (1,89 - 1,93) г/см³

VOC Информация



Маркировка EU VOC 2004/42/II(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 216 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Срок годности и Хранение



Артикул	Тип	Срок годности	Система кодирования номера партии
PLAS/6	670 мл банка	4 года	C

- A** Дата производства, 5-значный номер партии и срок годности, напечатанные на дне банки.
- B** Дата производства и 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- C** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке.
- D** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на картридже.
- E** Дата производства и уникальный 7-значный номер, напечатанные на крышке.
- F** Дата производства и уникальный 6-значный номер партии, напечатанные на упаковке.
- G** Дата производства и 4-значный номер партии, напечатанные на дне банки.
- H** Дата производства и номер партии, включенные в 8-значный код, например, 18071234 = (18) 2018, (07) июль, номер партии 1234.
- I** Дата производства, напечатанная на банке.
- J** Дата и время производства, напечатанные на горлышке аэрозоля.
- K** Дата производства и вес саше, нанесенные тиснением, например, 40G 110717.
- L** Уникальный 5-значный номер партии, напечатанный на упаковке / клейкой этикетке / нанесенный тиснением. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- M** Уникальный 5-значный номер партии, за которым следует вес, напечатанные на тубике, например, 17149GR78 = номер партии 17149GR, вес 78 г. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- N** Дата розлива и уникальный 7-значный номер партии, нанесенные на клейкую этикетку.
- O** Номер «ЛОТ», заканчивающийся уникальным 5-значным номером, напечатанный на саше. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- P** Дата производства аэрозоля и 5-значный номер партии аэрозоля, напечатанные на дне банки, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- Q** Дата производства аэрозоля и уникальный 5-8-значный номер партии, напечатанные на дне банки.

Рекомендованная температура хранения 5 °C - 25 °C

Хранить в закрытом месте. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Хранить только в оригинальной упаковке завода-изготовителя.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки technicalsupport@u-pol.com.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"
125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр. 1
www.u-pol.com

Контакты в России
Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia@u-pol.com

Контакты в мире
Т: +44 (0)20 8492 5900
Ф: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com