



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Version: 4.0

Date d'émission: 23/06/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION







FICHE TECHNIQUE

Un mastic de finition de haute technologie, léger, et avec un durcissement très rapide spécialement conçu pour réparer les rayures, les impacts de gravillons et la porosité. Sa formulation autonivelante durcie jusqu'à 3 fois plus vite par rapport aux mastics de finition standards. Idéal pour corriger de petites imperfections telles que les trous, rayures et projections de gravillons.




- Ponçage sans effort pour obtenir une finition ultra lisse.
- Résiste aux solvants.

Produit	Référence	Format	Durée de vie
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	Sac de 400ml	5 ans

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

 FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS	IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation. Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection.																		
Préparation de la Surface 	Surface Acier Nu Aluminium Galvanisé Peinture d'Origine Plastique Renforcé Fibre de Verre, SMC Mastic Polyester	Dégraissant Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissant H2O SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20	Abrasif P80 P180 P180 P180 P180 P80-P180																
Application 	Ratio de mélange (Durcisseur BPO) Temps de Gel Temps de Séchage Profondeur Maximale de Remplissage Infrarouge Durcissement	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10°C</th> <th>20°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio de mélange (Durcisseur BPO)</td> <td>3%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Temps de Gel</td> <td>6 – 7 minutes</td> <td>4 – 6 minutes</td> <td>4 – 5 minutes</td> </tr> <tr> <td>Temps de Séchage</td> <td>10 – 15 minutes</td> <td>6 – 8 minutes</td> <td>6 – 8 minutes</td> </tr> </tbody> </table> 1 - 2 mm 50 – 80 cm, 80 °C, 5 minutes		10°C	20°C	30°C	Ratio de mélange (Durcisseur BPO)	3%	2%	1%	Temps de Gel	6 – 7 minutes	4 – 6 minutes	4 – 5 minutes	Temps de Séchage	10 – 15 minutes	6 – 8 minutes	6 – 8 minutes	Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle. Nettoyer et dégraisser pour éliminer la saleté, l'huile, la graisse et la cire avec une solution de nettoyage telle que les Dégraissants SYSTEM 20 U-POL. Poncer la surface avec du papier abrasive comme mentionné au-dessus. Poncer la surface avec du papier abrasive comme mentionné au-dessus. Nettoyer à nouveau, sécher et dégraisser la surface poncée préparée pour l'application. Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board. Ne pas en mettre plus ou moins que ce qui est indiqué. Appliquer avec pression pour réduire l'air emprisonné. Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C.
	10°C	20°C	30°C																
Ratio de mélange (Durcisseur BPO)	3%	2%	1%																
Temps de Gel	6 – 7 minutes	4 – 6 minutes	4 – 5 minutes																
Temps de Séchage	10 – 15 minutes	6 – 8 minutes	6 – 8 minutes																
Ponçage 	Ponçage Initial Ponçage Final	P180 P180 - P240 U-POL recommande le Guide de Ponçage GUIDE/AL pendant le processus de ponçage pour mieux identifier les imperfections de la surface.																	
Revêtement 	Une fois poncée, cette formulation peut être peinte avec la plupart des systèmes de peinture à base solvantée/aqueuse. U-POL recommande d'appliquer un Apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.																		

INFORMATION TECHNIQUE

Propriétés physiques 	Apparence Couleur Masse volumique	Liquide. bleu clair 1,225 (1,2 – 1,25) g/cm ³
Information COV 	Catégorie COV (2004/42/CE)	Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage, produit de catégorie: IIBb, limite max 250 g/l Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 193 g/l. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 100 g/l.
Stockage 	Température de stockage recommandée	< 25 °C Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Produits Associés	Produit Palette de Mélange Onion Board Applicateur U-POL SYSTEM 20 dégraissant aqueux	Référence ON/1 APL/1 S2000/5 Format 100-feuilles 20-paquet Boîte 5L



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Version: 4.0

Date d'émission: 23/06/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

FICHE TECHNIQUE



SYSTEM20 Dégraissant Solvanté à Séchage Rapide
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent
 WIPE # 6 Dégraissant en Aérosol à Base de Solvant
 GUIDE#7 Guide De Ponçage À Sec
 Lingettes professionnelles MAXIMUM pour solvants
 Tampons d'essuyage MAXIMUM
 Tampons d'essuyage MAXIMUM
 Masques Premium MAXIMUM
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P80
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P120
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P150
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P180
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P240

S2001/5 Boîte 5L
 S2002/1 Boîte 1L
 S2002/5 Boîte 5L
 WIPE/AL Aérosol de 450ml
 GUIDE/AL Aérosol de 450ml
 MWPP/350 100-paquet
 TRAG/10 10-paquet
 TRAG/50 50-paquet
 RESPV 1-paquet
 COVER/M 1-paquet
 COVER/L 1-paquet
 COVER/XL 1-paquet
 COVER/XXL 1-paquet
 COVER/XXXL 1-paquet
 ABD7/VP80 100-paquet
 ABD7/VP120 100-paquet
 ABD7/VP150 100-paquet
 ABD7/VP180 100-paquet
 ABD7/VP240 100-paquet

U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits. U-POL n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'abus de ses produits et aucune garantie d'application n'est explicite ou implicite.

Pour toute autre information, veuillez nous contacter au technicalsupport@u-pol.com pour assistance.

U-POL Limited
 Denington Road
 NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom
 T +44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Netherlands B.V.
 Hoorgoordreef 15
 1101BA Amsterdam - Netherlands
 T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com