

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

BARCOAT - это быстросохнущий изолятор. Предотвращает разрушение ранее нанесенных лакокрасочных покрытий, неустойчивых к целлюлозным или другим агрессивным растворителям, исключает эффекты "поднятия" и оконтуривания.

СВОЙСТВА

BARCOAT может быть нанесен на следующие поверхности:

- Окрашенная поверхность;
- **Не рекомендуется** для голых металлов, таких как сталь, алюминий и гальваника;
- Следует сушить на воздухе;

Доступные цвета • Желтый

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности • Окрашенная поверхность;

Вязкость 25 - 30 сек BS4
Удельный вес г/см³ 1.15

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Обезжириватель;
- Окрашенный пистолет HVLP;
- Абразивы;
- Малярный комбинезон MAXIMUM;



Подготовка поверхности

Для достижения наилучшего результата очень важно хорошо подготовить поверхность. Обезжирить поверхность с помощью очистителей U-POL (S2000, S2001 или S2002). Отшлифовать поверхность:

- Оригинальная высохшая краска: мокрое шлифование абразивом P400.
- Стеклопластик (GRP), углеволокно (SMC), стекловолокно, полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование абразивом P180.
- Перед нанесением покрытия, еще раз очистить поверхность обезжиривателями SYSTEM 20 и тщательно высушить.



Вязкость 25 - 30 сек BS4
Время жизни рабочей смеси @ 20°C н/д



Окрашенный пистолет HVLP

Размер дюзы 1.3- 1.4 мм
Давление воздуха в пистолете 1.8 - 2.0 bar
Продукт готов к использованию.
Оборудование может быть очищено спиртосодержащим растворителем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Слой

Толщина слоя / микрон 1 слой
приблиз. 15 - 20



Выдержка @ 20°C

Между слоями 3 - 5 мин



Время сушки

время сушки @ 20°C 1 час



Окрашивание

BARCOAT следует перекрыть грунтом/выравнивателем.
BARCOAT не следует шлифовать перед нанесением последующих покрытий.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC



Срок годности 2 года с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Очистка оборудования Оборудование может быть очищено спиртосодержащим растворителем.

VOC Информация



Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для данного продукта (Категория продукта: IIB.e) данной категории в готовой смеси составляет 840 г/л.
Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 535 г/л.

Артикул	Тара	Цвет
BAR/1	1 л банка	Желтый

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com