

## PLASTIKIT – РЕМОНТНЫЙ НАБОР «СТЕКЛОПЛАСТИК»

<b>Описание</b>	PLASTIKIT Professional resin and glass fibre – профессиональный набор состоящий из полиэфирной смолы, МЕКРО отвердителя и стекло ткани (также содержит емкость для смешивания и защитные перчатки). Разработан для использования на больших поверхностях в промышленных целях.
<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Поверхность должна быть очищена и обезжирена.</p> <p>Голый металл (сталь, алюминий, цинк): обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P60–P80.</p> <p>Оригинальное лакокрасочное покрытие: обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P180.</p>
<b>Соотношение смешивания</b>	100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 1–2 части (по весу) отвердителя CAT/2 или CAT/5. Пригоден к применению в течении 20-30 минут после смешивания (при температуре 20 °С).
<b>Применение</b>	Не применять при температуре ниже 5 °С. Хорошо смешать с отвердителем сразу после его добавления. Крайне не рекомендуется разжижать продукт. Нанести готовую смесь на обрабатываемую поверхность используя мягкую кисть. Положить стеклоткань и используя упругую кисть пропитать стеклоткань смолой. Дать высохнуть. Наносить слои смолы и стеклоткани до достижения необходимого результата. Для последующего устранения неровностей может быть использована шпатлевка U-POL. Время полного высыхания – 60 минут (может варьироваться в зависимости от температуры и толщины наносимого слоя).
<b>Правила безопасности и охраны труда</b>	<p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.</p> <p>ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL <a href="http://www.u-pol.com">www.u-pol.com</a></p> <p>Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.</p>
<b>VOC Информация</b>	Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 190 гр./литр
<b>Код продукта</b>	<p>PK1 – набор состоящий из RE/1, CAT/2, 4 кисточек для смешивания, 4 пар защитных перчаток и 4 мерных емкостей</p> <p>RE/1 – смола, 1 л жестяная банка</p> <p>RE/2.5 – смола, 2.5 л жестяная банка</p> <p>RE/5 – смола, 5 л жестяная банка</p> <p>CAT/2 – отвердитель, 20 мл бутылка</p> <p>CAT/5 – отвердитель, 50 мл бутылка</p> <p>FIBRE/1 – стеклоткань, 0.5 кв.м.</p> <p>FIBRE/5 – стеклоткань, 5 кв.м.</p>