



# DOLPHIN GLAZE

DOL/1, BAGDOL/1

Version: 2.0

Ausgabedatum: 23.07.2018 Datum der Überarbeitung: 31.07.2019 Ersetzt:



DRIVING SURFACE PERFECTION

## TECHNISCHES DATENBLATT

Eine erstklassiger, technisch fortschrittlicher Feinspachtel zur Beseitigung von Poren und Oberflächenmängeln vor der Lackierung. Die selbstnivellierende Rezeptur ergibt ein glattes, ultrafeines Finish, das nur minimales Schleifen erfordert.

- Porenbeständig.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Leicht zu schleifen.
- Selbstnivellierend.

### Typische Verwendung

Ideal zur Korrektur kleinerer Mängel wie Poren, Kratzer und Steinschläge.



## ANWENDUNGSANLEITUNG

### Erforderliche Werkzeuge



Mischpalette, Applikator, Entfetter, Premiummasken, Lackierschutzanzüge, Schleifmittel, GUIDE#7 Kontrollpulverspray

### Oberflächen-vorbereitung



	Entfetter	Schleifen
<b>Blankes Metall</b>	lösungsmittelhaltiger Entfetter, schnell/langsam	P80
<b>Aluminium</b>	lösungsmittelhaltiger Entfetter, schnell/langsam	P180
<b>Verzinkt</b>	lösungsmittelhaltiger Entfetter, schnell/langsam	P180
<b>Originallack</b>	lösungsmittelhaltiger Entfetter, schnell/langsam	P180
<b>Polyesterspachtel</b>	lösungsmittelhaltiger Entfetter, schnell/langsam	P80–P180
<b>GFK</b>	Entfetter auf Wasserbasis	P180

*DOLPHIN GLAZE ist vielseitig und besitzt überragende Haftung auf allen oben aufgeführten Untergründen. Gute Vorbereitung ist unerlässlich, um beste Ergebnisse zu erzielen. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche und entfernen Sie dabei Schmutz, Öl, Fett und Wachs mit Reinigungslösungen. Schleifen Sie die Oberfläche mit dem oben für den jeweiligen Untergrund angegebenen Sandpapier. Reinigen Sie die Oberfläche erneut, trocknen und entfetten Sie den geschliffenen Untergrund, damit er für die Anwendung bereit ist.*

### Anwendung



	10 °C	20 °C	30 °C
<b>Mischungsverhältnis (BPO-Härter):</b>	3 %	2 %	1 %
<b>Gelierzeit:</b>	6–7 Minuten	4–6 Minuten	4–5 Minuten
<b>Abschleifbar nach:</b>	20 Minuten	15–20 Minuten	15 Minuten

**Maximale Fülltiefe** 1–2 mm  
**Infraroteinbrennung:** 50–80 cm, 80 °C, 5 Min.

*Gründlich auf einer Mischpalette mischen. Mischungsverhältnis sorgfältig befolgen. Nicht unter- oder überkatalysieren. Mit Druck auftragen, um so wenig Luft wie möglich einzuschließen. Eine Anwendung bei Temperaturen unter 5 °C wird nicht empfohlen.*

### Schleifen



**Erster Schleifgang** P180  
**Letzter Schleifgang** P180–P240

*U-POL empfiehlt die Verwendung von GUIDE#7 Kontrollpulverspray beim Schleifen, um hohe und tiefe Stellen zu ermitteln.*

U-POL Ltd  
 Denington Road  
 NN8 2QH Wellingborough UK  
 WWW.U-POL.COM

Vertrieb UK  
 T: +44 (0)20 8492 5920  
 F: +44 (0)20 8181 6911  
 uk.sales@u-pol.com

International  
 T: +44 (0)20 8492 5900  
 F: +44 (0)20 8150 5605  
 sales@u-pol.com

Technische Belange  
 T: +44 (0)1933 230 310  
 F: +44 (0)1933 425 797  
 technicalsupport@u-pol.com



DRIVING SURFACE PERFECTION

# DOLPHIN GLAZE

DOL/1, BAGDOL/1

Version: 2.0

Ausgabedatum: 23.07.2018 Datum der Überarbeitung: 31.07.2019 Ersetzt:



## Überlackieren



U-POL empfiehlt eine Grundierung, um die perfekte Oberfläche für die Farbe Ihrer Wahl zu erhalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Physische Eigenschaften



<b>Aussehen</b>	Zähflüssig, flüssig
<b>Farbe</b>	Hellgrün
<b>Dichte</b>	1,2 (1,18–1,22) g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität, dynamisch</b>	22500 (20000–25000) cP

### VOC-Informationen



**EU VOC-Etikettenmarkierung** 2004/42/IIB(b)(250)100 g/l

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(b) in gebrauchsfertiger Form beträgt 250 g/l. Der VOC-Gehalt dieses Produkts im Anlieferungszustand beträgt 222 g/l. Der VOC-Gehalt dieses Produkts in gebrauchsfertiger Form beträgt 100 g/l.

### Haltbarkeit und Lagerung



Bestellschlüssel	Format	Haltbarkeit	Chargencodiersystem
DOL/1	880-ml-Flasche	2 Jahre	C
BAGDOL/1	440-ml-Beutel	2 Jahre	C

**A** Herstellungsdatum, eindeutiger 5-stelliger Chargencode und Verfallsdatum auf dem Boden der Dose aufgedruckt.  
**B** Herstellungsdatum und/oder 5-stelliger Chargencode auf dem Boden der Dose/dem Klebeetikett/dem Klebeetikett auf der Kit-Verpackung aufgedruckt, z. B. 93822 = 2019, Woche 38, Charge 22  
**C** Herstellungsdatum und eindeutiger 5-stelliger Chargencode auf dem Boden der Dose/des Klebeetiketts aufgedruckt.  
**D** Herstellungsdatum und eindeutiger 5-stelliger Chargencode auf die Kartusche aufgedruckt.  
**E** Herstellungsdatum und eindeutiger 7-stelliger Code auf den Deckel aufgedruckt.  
**F** Herstellungsdatum und eindeutige 6-stellige Chargennummer auf die Verpackung aufgedruckt.  
**G** Herstellungsdatum und eindeutiger 4-stelliger Chargencode auf dem Boden der Dose aufgedruckt.  
**H** Herstellungsdatum und Chargennummer in 8-stelligem Code, z. B. 18071234 = (18) 2018, (07) Juli, Chargennummer 1234  
**I** Herstellungsdatum auf der Dose aufgedruckt.  
**J** Datum und Uhrzeit der Herstellung auf dem Hals der Spraydose aufgedruckt.  
**K** Herstellungsdatum und Gewicht des Beutels auf Siegel eingepreßt, z. B. 40G 110717  
**L** Eindeutiger 5-stelliger Chargencode auf Verpackung/Klebeetikett aufgedruckt oder auf Siegel eingepreßt. Um das Herstellungsdatum zu erfahren, nennen Sie diesen Code in der Kommunikation mit [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).  
**M** Eindeutige 5-stellige Chargennummer, gefolgt von dem auf der Tube aufgedruckten Gewicht; z. B. 17149GR78 = Chargennummer 17149GR, Gewicht 78 g. Um das Herstellungsdatum zu erfahren, nennen Sie diesen Code in der Kommunikation mit [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).  
**N** Datum der Abfüllung und eindeutiger 7-stelliger Chargencode auf das Klebeetikett gestempelt.  
**O** LOT-Nummer mit einem eindeutigen 5-stelligen Code endend auf Beutel aufgedruckt. Um das Herstellungsdatum zu erfahren, nennen Sie diesen Code in der Kommunikation mit [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).  
**P** Herstellungsdatum des Sprays und 5-stelliger Chargencode der Spraybasis auf dem Boden der Dose aufgedruckt, z. B. 93822 = 2019, Woche 38, Charge 22  
**Q** Herstellungsdatum des Sprays und eindeutiger 5- bis 8-stelliger Chargencode auf dem Boden der Dose aufgedruckt.

**Empfohlene Lagertemperatur** +5° C bis +25° C

An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Verschlossen lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Bei Fragen und bezüglich weiterer Informationen wenden Sie sich an [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

## WICHTIG: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen.

Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt. U-POL schließt jegliche Haftung aus, wenn der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt. Die Daten oben dienen nur zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung sicherzustellen und die Aktualität der Informationen zu überprüfen. Die empfohlene Verwendung unserer Produkte und deren Anwendung in unseren technischen Datenblättern basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Datenblätter erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler oder auf der Website von U-POL unter [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL ist nicht verantwortlich für die durch andere erzielten Ergebnisse, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. U-POL ist daher nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden einschließlich entgangener Gewinne.

U-POL Ltd  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough UK  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

Vertrieb UK  
T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8181 6911  
[uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

International  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

Technische Belange  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com)