DOLPHIN SPEED FILLER

UP0653

Version: 1.0 Fecha de emisión: 25/06/2021

FICHA TÉCNICA

An advanced, premium, ultra-fast curing filler formulated for the repair of medium depth panel damage. Smooth and easy to apply with superior filling properties and ready to sand in as little as 8 minutes

- Exceptional Sanding.
- Tack free.
- Pinhole resistant.
- Non-sagging.

Producto	Referencia	Tamaño	Vida en Estantería
DOLPHIN SPEED FILLER	UP0653	Lata 3L	5 años

SOLICITUD DE INFORMACION

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar. Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal.

Preparación de la Superficie

Superficies	Desengrasante	Abrasión
Acero Desnudo	Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20	P80 - P120
Galvanizado	Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20	P180
Aluminio	Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20	P180
Pinturade Origen	Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20	P180
Poliéster reforzado con vidrio	Desengrasante a Base de Agua SYSTEM 20	P180
Masilla de Poliéster	Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20	P80

Para obtener mejores resultados, una buena preparación es esencial. Limpie y desengrase la suciedad, aceite, grasa y cera con una solución de limpieza tal como el desengrase SYSTEM 20 o EGC. Lijar con papel de lija como se indicó anteriormente para cada superficie respectivamente. Volver a limpiar, secar y desengrasar la superficie lijada, lista para la aplicación.

Aplicación

	50ºF	70ºF	85ºF
Ratio de Mezcla (Endurecedor BPO):	3%	2%	1%
Duración de la mezcla:	6 – 7 Minutos	4 – 6 Minutos	4 – 5 Minutos
Seco para lijar:	10 – 15 Minutos	8 – 10 Minutos	8 – 10 Minutos
Profundidad Máxima de Relleno	3 - 5 mm		

Sigue cuidadosamente las proporciones de mezcla. No añade más o menos endurecedor. Mezcle bien en una Tabla de Mezcla Onion Board. Aplique con presión para reducir el atrapamiento de aire. No recomendado para aplicaciones por debajo de 5°C.

Lijado

Lijado Inicial	P80 - P120
Lijado Final	P180 - P220

U-POL recomienda utilizar la guía de lijado (GUIDE/AL) durante el proceso de lijado para identificar los puntos superficiales y profundos.
A U-POL Finishing Filler such as DOLPHIN SPEED GLAZE can be used to fill imperfections such as pin holes and scratches prior to painting.

Repintado

Una vez seco, esta formulacion puede ser pintada con la mayoría de sistemas de pintura de agua/solvente.
Para una superficie perfecta para la pintura de su elección, usar una Aparejo U-POL SYSTEM 20.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Apariencia	Líquido.
Color	Azul
Densidad	1.23 (1.2 – 1.26) g/cm³

Información COV

VOC Regulado Al Empacar	191 g/l (1.6 lbs/gal)
VOC Actual Asi Empacado	191 g/l (1.6 lbs/gal)
Porcentaje de Sólidos	84.56 % en peso
Volatiles	15.4 % en peso
Contenido de Agua	0 % en peso
Components Exentos Por Peso	0 % en peso
Components Exentos Por Volume	0 vol %
% EPA HAPS	13.72 % en peso
VOC Regulado Al Aplicar	40 g/l (0.3 lbs/gal)
VOC Actual Al Aplicar	40 g/l (0.3 lbs/gal)

Almacenamiento

DOLPHIN SPEED FILLER

UP0653

Version: 1.0 Fecha de emisión: 25/06/2021

FICHA TÉCNICA

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Temperature de Almacenamiento (°F) < 77 °F

Productos Asociados

Producto	Referencia	Tamaño
Onion Board Paleta Mezcladora	UP0737	100 hojas
Aplicador U-POL	UP0738	paquete-20
DOLPHIN Glaze	UP0713	Botella 1L
DOLPHIN Glaze	UP0714	Bolsilla 880ml
Guía de Lijado GUIDE #7	UP0873	Aerosol 450ml
Desengrasante a Base de Agua SYSTEM 20	UP2002	Bote 5L
Desengrasante Rapido del SYSTEM 20 a Base De Solvente	UP2012	Lata 5L
Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20 Lento	UP2021	Lata 1L
Desengrasante a Base de Solventes SYSTEM 20 Lento	UP2022	Lata 5L

U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en www.u-pol.com. U- POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios. U-POL n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'abus de ses produits et aucune garantie d'application n'est explicite ou implicite.

Para cualquier otra información, comuníquese con nosotros al technicalsupport@u-pol.com para obtener ayuda.

U-POL US Inc
108 Commerce Way
Easton, PA 18083 - United States
T 1-800-340-7824 - F 1-800-787-5150
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com