



OMSCHRIJVING

Twee-componenten schuurbare glasvezelfiller, geschikt voor gebruik in plaats van producten met korte of lange strengen. Ideaal om gaten te overbruggen met een sterke, slijtvaste glasvezelcoating.

- Waterbestendig
- Kan na het drogen worden geschuurd en gemodelleerd.
- Eenvoudig af te dekken met standaard polyester plamuur en kan direct worden overgelakt.

Typisch gebruik Voor het overbruggen van correct geprepareerde gaten en scheuren in oppervlakken zoals staal en glasvezelversterkte kunststof.

Technische gegevens



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Uiterlijk | Geel |
| Mengverhouding | 3% op basis van gewicht |
| Soortelijk gewicht | 1,43 g/cm ³ |

GEBRUIKSAANWIJZING

Benodigde gereedschappen



- Onion Board™
- U-POL applicator
- U-POL SYSTEM 20™ ontvetter
- P80-P180 schuurmiddelen
- stofmaskers
- overall



Vorbereiding van het oppervlak



| | Blank staal | Originele lak | Glasvezelversterkte kunststof |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|
| | S2001, S2002 | S2001, S2002 | S2000 |
| | P80 | P180 | P180 |

• FIBRAL hecht uitstekend op alle bovengenoemde ondergronden.

• Voor de beste resultaten is een goede voorbereiding essentieel.

• Reinigen en ontvetten door vuil, olie, vet en was te verwijderen met reinigingsoplossingen zoals SYSTEM 20 ontvetters.

Toepassing



| | Mengverhouding | Geleertijd | Tijd tot schuren |
|-------|----------------|------------|------------------|
| 10 °C | 4% | 7-8 min. | 20 min. |
| 20 °C | 3% | 5-6 min. | 15-20 min. |
| 30 °C | 2% | 4-5 min. | 15 min. |

- Niet meer of minder verharder toevoegen dan aangegeven.
- Grondig mengen op een Onion Board™.
- Met enige druk aanbrengen om luchtballen te verminderen.
- Niet aanbevolen voor toepassingen onder 5 °C.

Schuren



| | |
|---------------------|----------|
| Eerste keer | P80-P120 |
| Laatste keer | P180 |

Er kan een U-POL afwerkfiller zoals **DOLPHIN GLAZE** worden gebruikt om oneffenheden zoals gaatjes en krassen op te vullen voor het lakken.



FIBRAL



DRIVING SURFACE PERFECTION™
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

GLASVEZEL REPARATIEFILLER

Versie: 2.1

Overlakken



- U-POL beveelt een **SYSTEM 20 primer** aan om het perfecte oppervlak voor de kleurlak van uw keuze te creëren.

OPSLAG EN VOS-INFORMATIE

Houdbaarheid



4 jaar vanaf de productiedatum (afgedrukt op de onderkant van het blik) in verzegelde originele verpakking.

Aanbevolen opslagtemperatuur +5 °C - +25 °C

VOS-informatie



De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 100 g/liter.

| Bestelcode | Formaat | Kleur |
|------------|--------------------------|-------|
| FIB/2 | Blik van 900 ml | Geel |
| FIB/BL | Zak van 1 liter | Geel |
| DIS/FIB | Dispenser van 1,28 liter | Geel |

BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.

Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of via de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door anderen over wiens methoden wij geen controle hebben en U-POL is niet aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade inclusief winstderving.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Verkoop VK

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8181 6911
uk.sales@u-pol.com

Internationaal

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technische ondersteuning

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com