



DRIVING SURFACE PERFECTION™

CLEAR #1

CLEAR #1 UV Resistant Clearcoat Aerosol



DESCRIPTION

Un vernis innovant qui donne une finition ultrabrillante remarquable à la fois résistante aux UV et durable. Idéal pour les petites réparations localisées, les coques de rétroviseurs, les poignées de porte et les moulures.

CARACTERISTIQUES

- Excellente coulabilité et intensité de brillance
- Utilisation facile et séchage rapide
- Compatible avec les bases hydrodiluables et solvantées

FICHE TECHNIQUE

CLEAR #1


CLEAR #1 UV Resistant Clearcoat

Aerosol

Product preparation - application Aérosol



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




Peinture ancienne ou d'origine - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces avec un pré-nettoyant ou un produit de préparation pour panneaux. Poncer P800 - P1000 et nettoyer à nouveau avec un dégraissant.
Pour les revêtements fraîchement appliqués à base d'eau ou solvantés, suivez les instructions de la fiche technique du fabricant concernant les temps de recouvrement. En général, la peinture solvantée doit être évaporée pendant au moins 20 minutes avant l'application du vernis.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable



1 - 2 couches pulvérisées à 15-25 cm de l'objet avec désolvatation intermédiaire: 5 min - 10 min à 20°C
Maniable: 30 min à 20°C
Temps de séchage final: 1 h à 20°C selon la composition du film

Conforme COV

2004/42/IIIB/e(840) 680: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: e) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 680 g/l.


FICHE TECHNIQUE

CLEAR #1

CLEAR #1 UV Resistant Clearcoat

Aerosol

Produits

	U-POL CLEAR #1 UV Resistant Clearcoat
	35 µm 2 couches
	Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse. Si la buse est obstruée, retirez-la de la boîte et faites-la tremper dans un diluant doux avant de la remettre en place.

Remarques

- Couverture théorique de 1,6 m² par unité, en supposant une efficacité de transfert de 100 % à la construction de film recommandée.
- Les bombes aérosols doivent être conservées pendant 2 heures à température ambiante avant utilisation. Pour un stockage à long terme, conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Température de stockage recommandée 5 - 25 °C, température d'application recommandée 20 °C

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.