



GRIP #4 Universal Adhesion Promotor Aerosol



CARACTERISTIQUES

- Pulvérisation plane : aucun ponçage requis
- Peut être recouvert avec la plupart des systèmes de peinture à base d'eau ou de solvant
- Aide à prévenir le décollement dans les zones difficiles à poncer


FICHE TECHNIQUE

GRIP #4

GRIP #4 Universal Adhesion Promotor

Aerosol

Product preparation - application

	Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.	
	Nettoyez soigneusement la zone avec du détergent et de l'eau et laissez sécher complètement. Dans la mesure du possible, poncez la surface avec des ponçages P180 - P320 pour les métaux, P320 - P500 pour les plastiques, P800 - P1000 pour les peintures d'origine ou OEM. Nettoyez ou dégraissez soigneusement après le ponçage pour éliminer la poussière. Convient pour une utilisation sur la plupart des plastiques, peinture d'origine, fibre de verre, SMC, E-Coat légèrement abrasé, DTM, y compris l'aluminium et l'acier galvanisé.	
	Prêt-à-l'emploi	
	Non applicable	
	1 - 2 Couches légères à 15-25 cm de l'objet	avec désolvatation intermédiaire: 10 min à 20°C Séchage final avant recouvrement avec la plupart des systèmes de peinture à base de solvants et d'eau.: 20 min à 20°C

Conforme COV

2004/42/IIB/e(840) 763: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: e) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 763 g/l.


FICHE TECHNIQUE

GRIP #4

GRIP #4 Universal Adhesion Promotor

Aerosol

Produits

GRIP #4 1K Universal Adhesion Promoter	
	2 µm
	Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse. Si la buse est obstruée, retirez-la de la boîte et faites-la tremper dans un diluant doux avant de la remettre en place.

Remarques

- Couverture théorique de 2 m² par unité, en supposant une efficacité de transfert de 100 % et à la construction de film indiquée.
- Les bombes aérosols doivent être conservées pendant 2 heures à température ambiante avant utilisation. Pour un stockage à long terme, conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Température de stockage recommandée 5 - 25 °C, température d'application recommandée 20 °C

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.