



DRIVING SURFACE PERFECTION™

MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer



DESCRIPTION

Éliminateur de porosités et scellant à utiliser sur les surfaces remplies avant l'apprêt pour aider à réduire les retouches. Il élimine les micro-porosités et les rayures après le ponçage et scelle la surface de réparation remplie, réduisant la consommation d'apprêt jusqu'à 30 %. Il contient également un promoteur d'adhérence qui améliore l'adhérence entre la surface et l'apprêt. La pâte 1K sèche en 15 minutes et est prête à être peinte sans ponçage nécessaire.

CARACTERISTIQUES

- Réduit la consommation d'apprêt jusqu'à 30 %
- Réduit les retouches
- Favorise l'adhérence entre la surface et l'apprêt
- Pâte 1K facile à utiliser
- Prêt à peindre en 15 minutes (à 20 °C)
- Sans microplastiques

FICHE TECHNIQUE


MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer


Product preparation - application Surface conditioner



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Mastic existant - nettoyé avec un dégraissant solvanté et poncé avec du papier abrasive P80-P180. Nettoyer à nouveau la surface poncée préparée pour l'application.
Finitions existantes : Les surfaces doivent être poncées et nettoyées préalablement avant l'application.
La plupart des pièces plastiques extérieures des automobiles..




Prêt A l'Emploi
Appliquez une petite quantité de MicroFill sur la surface avec un chiffon non pelucheux. Retirez tout excès de MicroFill de la zone de réparation. Répétez si nécessaire.



Non applicable



Si vous utilisez des apprêts à base d'eau, laissez sécher pendant 20 minutes. Poncez avec du papier P320 ou plus fin, puis appliquez l'apprêt conformément aux instructions du fabricant.



Impression
Impression-Apprêt

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(540) 540: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(c)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 540 g/l.

FICHE TECHNIQUE

MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer

Produits

	U-POL MicroFill
Traitement des déchets	Éliminez le contenu / les réceptacles doivent être des entreprises agréées ou des points de collecte municipaux. Ne pas jeter dans les égouts..

Remarques

- Les grands trous doivent être remplis avec un mastic de finition tel que U-POL Dolphin Glaze.
- La température de stockage recommandée est comprise entre 5°C et 25°C.
- À haute température, le produit peut devenir liquide. Cela n'affecte pas les performances.

Durée de conservation	2 ans

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.