PLAST X Plastic Filler

PLAS/6

DESCRIPTION

PLAST X 6 mastic de remplissage polyester a été spécialement formulé à l'aide d'un système de résine haut de gamme offrant une haute adhérence et la flexibilité à la plupart des composants en plastique.

CARACTERISTIQUES

- Onctueux et facile à appliquer et à façonner.
- Ponçage facile et excellente performance pour le bord en biseau.
- Rapide et facile à poncer.

Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions précédentes.

FICHE TECHNIQUE
PLAST X Plastic Filler
PLAS/6

Product preparation - application

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



ABS / Polypropylène / EPDM / EPDM/PP / TPO - nettoyé avec un dégraissant H2O et poncé avec du papier abrasive P120-P180. Nettoyer à nouveau la surface poncée preparée pour l'application.
Pour garantir une performance d'adhérence optimale, il est recommandé d'utiliser un promoteur d'adhérence plastique pour apprêt plastique.



	10°C	20°C	30°C
	Poids	Poids	Poids
PLAST X Plastic Filler	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board.
Profondeur de remplissage maximale 1 - 2 mm
Cuisson Infrarouge : Appliquer la lampe entre 50 et 80 cm, 80ºC 5 minutes

Durée de vie en pot à 10ºC: 5 min - 6 min
Durée de vie en pot à 20°C: 4 min - 6 min
Durée de vie en pot à 30°C: 4 min - 5 min

Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.

	Sanding
10 °C	35 min - 40 min
20 °C	30 min
30 °C	25 min - 30 min

Ponçage Initial P120 - P180
Ponçage final P180 - P240

Conforme COV

2004/42/IIB/b(250) 100: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: b) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 100 g/l.

FICHE TECHNIQUE
PLAST X Plastic Filler
PLAS/6

Produits

U-POL PlastX

Traitement des déchets	Eliminez le contenu / les réceptacles doivent être des entrperises agrées ou des points de collecte municipaux. Ne pas jeter dans les égouts..

Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détourage.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.
- La température de stockage recommandée est comprise entre 5°C et 25°C.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boite d'origine.
- Conserver dans un endroit bien ventilé.
- L'application d'un apprêt solvanté est recommandée pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.
- Pour toute autre information, veuillez contacter le Département Technique U-POL au upol.technicalsupport@axalta.com pour assistance.

Durée de conservation	2 ans

Les informations sur l'utilisabilité se réfèrent à un bidon non ouvert et stocké correctement à une température < 25 °C. Le bidon doit être stocké à la verticale, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, des influences chimiques et mécaniques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.