



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPOT #3

SPOT #3 Universal Spot Primer Aerosol



DESCRIPTION

Un primaire de retouche universel à séchage rapide, idéal pour les petites zones de frottement et les réparations localisées. À utiliser directement sur les pièces en métal ou en plastique.

CARACTERISTIQUES

- Très souple, excellente adhérence
- Peut être recouvert avec la plupart des laques à base d'eau ou de solvant
- Séchage rapide et ponçage facile

FICHE TECHNIQUE

SPOT #3


SPOT #3 Universal Spot Primer

Aerosol

Product preparation - application



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Peinture ancienne ou d'origine - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces avec un pré-nettoyant ou un produit de préparation pour panneaux. Poncer P240 - P320 et nettoyer à nouveau avec un dégraissant.
DTM y compris aluminium et acier galvanisé pour petites zones de frottement et réparations localisées, poncer P180 - P320 et dégraisser.
SMC et fibre de verre poncer P180 - P320 et nettoyer soigneusement
Convient à la plupart des substrats en plastique automobile, y compris le PP, l'EPDM et certains composants rigides, poncer P320 - P500 et dégraisser avec un dégraissant à base d'eau (sécher soigneusement). En cas de doute, tester sur une petite zone ou appliquer d'abord un promoteur d'adhérence



Prêt-à-l'emploi



Non applicable



1 - 2 couches pulvérisées à 15 - 25 cm de l'objet avec désolvatation intermédiaire: 3 min - 5 min à 20°C
Séchage Air: 5 min - 10 min à 20°C
Ponçable: 15 min - 20 min à 20°C



P400 - P600

Conforme COV

2004/42/IIB/e(840) 615: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: e) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 615 g/l.

FICHE TECHNIQUE

SPOT #3

SPOT #3 Universal Spot Primer

Aerosol

Produits

SPOT #3 Universal Spot Primer

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Colorweb et dans les FT spécifiques.



15 µm



Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse. Si la buse est obstruée, retirez-la de la boîte et faites-la tremper dans un diluant doux avant de la remettre en place.

Remarques

- Couverture théorique de 1.3 m² par unité, en supposant une efficacité de transfert de 100 % et à la construction de film indiquée.
- Peut être recouvert sans ponçage avec la plupart des systèmes à base de solvants et d'eau dans les 15 à 30 minutes suivant l'application. Passé ce délai, poncer P400 - P600 et nettoyer soigneusement avant d'appliquer le revêtement.
- Les bombes aérosols doivent être conservées pendant 2 heures à température ambiante avant utilisation. Pour un stockage à long terme, conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. Température de stockage recommandée 5 - 25 °C, température d'application recommandée 20 °C

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme brand. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme brand, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.