

## OMSCHRIJVING

Een slijtvaste structuurcoating die beschermt tegen steenslag, zout, vocht en roest. Inclusief twee spuitkoppen voor een fijn of grof resultaat.

- Geluiddempend – ideaal voor carrosseriepanelen en motorcompartimenten
- Sneldrogend en overlakbaar
- Hoge laagdikte bedekt lassporen en naden

## TECHNISCHE GEGEVENS



### Ondergronden

- Direct op blank metaal\*
- SMC
- Licht geschuurde E-coat
- Verzinkt\* en aluminium\*
- Voorbereide OEM-lakoppervlakken
- Glasvezel

## GEBRUIKSAANWIJZING



### Benodigde gereedschappen

- SYSTEM 20™ ontvetter
- MAXIMUM schuurmiddelen



### Vorbereiding van de ondergrond en gebruiksaanwijzing

Voor het beste resultaat moet het oppervlak grondig gereinigd, ontvet, gedroogd en stofvrij gemaakt worden.

\* Voor optimale resultaten op oppervlakken van blank metaal, gegalvaniseerd staal en aluminium brengt u, na het opschuren met schuurpapier met korrel 180-240, 1-2 dunne gelijkmatige lagen **ACID#8 Etch Primer Aerosol** aan. Laat dit vervolgens 30 minuten drogen voordat u **GUARD#10** aanbrengt.

*\* Het wordt niet aanbevolen om **GUARD#10** te gebruiken met thermoplastisch acryl.*



### Mengen

Schud de spuitbus gedurende ten minste 2 minuten voor gebruik.



### Lagen

1 - 2 lagen op een afstand van ca. 25 cm van het oppervlak of 40 cm met rode knop. Het aanbrengen van meer dan 2 lagen verlengt de droogtijd.

Laagdikte/micrometer 50μ

\*Theoretisch rendement ca. m<sup>2</sup>/eenheid 4

*\* Theoretische rendement per eenheid uitgaande van 100% overdrachtsefficiëntie en een resulterende laagdikte binnen de aangegeven waarden.*



### Uitdamptijd / min bij 20 °C

tussen lagen 10 - 15 minuten



DRIVING SURFACE PERFECTION™  
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Versie: 2.0

# GUARD#10

Gravi-Gard Stone Chip Protector



## Droogtijden

Droogtijd bij 20 °C / min

3 - 4 uur



## Overlakken

GUARD#10 kan worden overgelakt met de meeste laksystemen. Met 2-componenten acryllak is nat-op-nat overlakken mogelijk. Voor een optimale glans wordt het gebruik van een primer

## OPSLAG EN VOS-INFORMATIE



## Houdbaarheid

2 jaar onder goede bewaarcondities.

Spuitbussen moeten vóór gebruik twee uur op kamertemperatuur worden bewaard. Bewaar de spuitbussen bij langdurige opslag in een droge, goed geventileerde ruimte, beschermd tegen direct zonlicht en vorst. Om het mondstuk te reinigen en de levensduur van uw spuitbus te verlengen, draait u de spuitbus na elk gebruik ondersteboven om vervolgens enkele seconden te spuiten. Mocht het mondstuk verstopt raken, dan verwijdt u het van de spuitbus en legt u het in een milde verdunner.

Aanbevolen opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C

Aanbevolen verwerkingstemperatuur 20 °C



## VOS-informatie

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is 840 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 600 g/liter.

Bestelcode	Formaat	Kleur	VOS g/l
GUARD/AL	Spuitbus van 450 ml	Zwart	600

**BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.**

Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of via de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door anderen over wiens methoden wij geen controle hebben en U-POL is niet aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade inclusief winstderving.

**U-POL Ltd**  
The Grange, 100 High Street  
Southgate, London, N14 6BN  
WWW.U-POL.COM

Verkoop VK  
T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8150 5605  
uk.sales@u-pol.com

Internationaal  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

Technische ondersteuning  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com