

## DESCRIZIONE

Un primer con proprietà di riempimento estremamente elevate per superfici molto lisce prima dell'applicazione della vernice di finitura. Ideale per riparazioni istantanee su vernici completamente asciutte, stucchi, vetroresina e metalli preparati.

- Produce uno spessore simile a una pellicola, come i primer applicati con pistola a spruzzo
- Asciugatura rapida, facile da carteggiare

## DATI TECNICI



### Substrati

- Direttamente su metallo
- SMC
- Materiali cataforetici leggermente carteggiati
- Superfici verniciate OEM preparate
- Fibra di vetro

## GUIDA ALL'APPLICAZIONE



### Strumenti richiesti

- Sgrassatore
- Abrasivi



### Preparazione dei substrati e istruzioni per l'uso

Per i migliori risultati, assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita, sgrassata, asciutta e priva di polvere. Carteggiare le superfici a secco o ad umido con carta vetrata con grana P180-P240, sgrassare e lasciare asciugare. Per risultati ottimali su metallo nudo, acciaio zincato e superfici in alluminio, applicare 1-2 strati leggeri e uniformi di ACID#8 Primer acido mordenzante e attendere 30 minuti che si asciughi prima di applicare il primer.



### Miscelazione

Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.



### Strati

1 - 2 strati a una distanza di circa 25 cm dalla superficie

Spessore/micron 45μ

\*Copertura teorica approssimativa m<sup>2</sup>/unità 2

*\*Copertura teorica per unità, presumendo un'efficienza di trasferimento del 100% con spessore della pellicola asciutta entro i valori indicati.*



### Evaporazione/minuti a 20°C

tra uno strato e l'altro 5 - 10 min



### Tempi di asciugatura

Carteggiabile/tempo per la verniciatura a 60 min



### Carteggiatura a secco

P400 - P600



### Carteggiatura ad umido

P600 - P800



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 3.0



Verniciatura

# HIGH#5

Primer ad alto spessore

È possibile sovraverniciare HIGH#5 utilizzando la maggior parte dei sistemi di verniciatura.

## CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI COV



### Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25 °C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



### Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore di 840 g/litro.

Codice	Formato	Colore	COV g/l
HIGHG/AL	Spray 450 ml	Grigio	616
HIGHB/AL	Spray 450 ml	Nero	606
HIGHW/AL	Spray 450 ml	Bianco	603
HIGHDG/AL	Spray 450 ml	Grigio scuro	606

**IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.**

**Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati.**

Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

**U-POL Ltd**  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough UK  
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite GB  
T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8150 5605  
uk.sales@u-pol.com

Internazionale  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com