

DOLMP/2 DOLMP/C2 DOLMP/C3
Dolphin Multi Putty



DESCRIZIONE

Uno stucco multifunzionale di alta qualità per riparazioni medio-fini. Ha una consistenza fluida e si applica facilmente, con un'eccellente tenuta verticale. È facile da carteggiare e garantisce un'eccellente adesione a un'ampia gamma di substrati, tra cui quelli zincati. Fornisce una finitura fine, molto resistente ai fori stenopeici. Approvato come parte del processo di riparazione standard Axalta. U-POL e DOLPHIN® sono marchi registrati di U-POL Ltd, una società di Axalta Coating Systems©. Approvati come parte del processo di riparazione standard di Axalta.

CARATTERISTICHE

- Facile da carteggiare
- Una maggiore rimozione del materiale riduce i tempi di levigatura
- Multifunzionale: adesione eccellente a più substrati, tra cui il galvanizzato
- Consistenza liscia, facile da spalmare
- Ottima tenuta verticale
- Bassa adesività superficiale
- Eccellente resistenza ai fori stenopeici
- Include indurente e spatola (sotto il coperchio)
- Disponibile in lattina senza bordo da 1,8 kg o cartuccia da 1,9 kg e 3 kg
- Colore: Grigio / Blu


Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti

SCHEDA TECNICA
DOLMP/2 DOLMP/C2 DOLMP/C3
Dolphin Multi Putty

Product preparation - application



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo - pulito con sgrassante a base di solventi e carteggiato con grana P80. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.
Acciaio zincato: pulito con sgrassatore a base solvente e levigato con grana P180. Ripulire il supporto abraso prima dell'applicazione.
Alluminio/verniciatura vecchia o originale - pulita con sgrassatore a base solvente e carteggiata con grana P180. Ripulire il supporto abraso prima dell'applicazione.
Fibra di vetro / GRP / SMC - pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P180. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.
Stuccatura esistente: pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P80-P180. Pulire nuovamente il substrato carteggiato prima dell'applicazione.



	10°C	20°C	30°C
	Peso	Peso	Peso
DOLPHIN Multi	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Miscelare accuratamente su una tavolozza di miscelazione Onion Board.
Capacità di riempimento 3 - 5 mm
Essiccazione con lampada IR:posizionare la lampada tra 50 e 80 cm a 80ºC 5 minuti



Geltime / Work Time at 10°C: 7 min - 8 min
Geltime / Work Time at 20°C: 4 min - 6 min
Geltime / Work Time at 30°C: 4 min - 5 min



Applicare un film compatto immediatamente dopo la miscelazione evitando il trattenimento di aria.



	Sanding
10 °C	20 min
20 °C	15 min - 20 min
30 °C	15 min



Carteggiatura iniziale P80 - P120
Carteggiatura finale P180 - P240

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB/b(250) 100: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: b) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 100g/l.

SCHEDA TECNICA
DOLMP/2 DOLMP/C2 DOLMP/C3
Dolphin Multi Putty

Prodotti

DOLMP/2 Dolphin Multi Putty 1.8Kg Rimless Tin
DOLMP/C2 Dolphin Multi Putty 1.9Kg Cartridge
DOLMP/C3 Dolphin Multi Putty 3Kg Cartridge

Trattamento dei rifiuti

Smaltire il contenuto / contenitore presso società di smaltimento autorizzate o punti di raccolta municipali. Non svuotare nelle fognature.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C a 25°C.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Si consiglia l'applicazione di un primer a solvente per ottenere una superficie perfetta per il colore scelto.
- Conservare in un luogo ben aerato..
- Per ulteriore assistenza tecnica, contattare l'Ufficio Tecnico U-POL all'indirizzo upol.technicalsupport@axalta.com.

SCHEDA TECNICA
DOLMP/2 DOLMP/C2 DOLMP/C3
Dolphin Multi Putty

Tempo di stoccaggio	2 anni

Le informazioni sull'utilizzabilità si riferiscono a un contenitore non aperto e conservato correttamente a <25 C. Il contenitore deve essere conservato in posizione verticale, all'asciutto e al riparo dalla luce solare diretta e da influenze chimiche e meccaniche.

Version Number	2
Issue Date	03/07/2026

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di brand. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di brand escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.