



DRIVING SURFACE PERFECTION™

DOLMP/2 - DOLMP/C3 DOLPHIN Multi



DESCRIZIONE

Stucco multifunzionale di alta qualità per riparazioni medio-fini. Ha una consistenza morbida ed è facile da applicare con un'ottima tenuta verticale. È facile da carteggiare e fornisce un'adesione eccellente ad un'ampia gamma di substrati, tra cui il galvanizzato. Fornisce una finitura fine, molto resistente ai fori di spillo. Approvato come parte del processo di riparazione standard Axalta. U-POL e DOLPHIN® sono marchi registrati di U-POL Ltd, una società di Axalta Coating Systems© 2024.

CARATTERISTICHE

- Facile da carteggiare
- Una maggiore capacità di asportazione riduce i tempi di carteggiatura
- Multifunzionale: eccellente adesione a più substrati, tra cui il galvanizzato
- Consistenza morbida, facile da spalmare
- Ottima tenuta verticale
- Bassa adesività superficiale
- Eccellente resistenza ai fori di spillo
- Include indurente e spatola (sotto il coperchio)
- Disponibile in lattina senza bordo da 1,8 kg o in cartuccia da 3 kg

SCHEDA TECNICA


DOLMP/2 - DOLMP/C3

DOLPHIN Multi

Product preparation - application



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo - pulito con sgrassante a base di solventi e carteggiato con grana P80. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.

Acciaio zincato: pulito con sgrassatore a base solvente e levigato con grana P180. Ripulire il supporto abraso prima dell'applicazione.

Alluminio/verniciatura vecchia o originale - pulita con sgrassatore a base solvente e carteggiata con grana P180. Ripulire il supporto abraso prima dell'applicazione.

Fibra di vetro / GRP / SMC - pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P180. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.

Stuccatura esistente: pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P80-P180. Pulire nuovamente il substrato carteggiato prima dell'applicazione.



	10°C	20°C	30°C
	Peso	Peso	Peso
DOLPHIN Multi	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Miscelare accuratamente su una tavolozza di miscelazione Onion Board.
Maximum Fill Depth 3 - 5 mm



Pot life at 10°C: 7 min - 8 min

Pot life at 20°C: 4 min - 6 min

Pot life at 30°C: 4 min - 5 min



Apply smooth film immediately after mixing, avoiding air entrapment.



	Sanding
10 °C	20 min
20 °C	15 min - 20 min
30 °C	15 min



Carteggiatura iniziale P80 - P120

Carteggiatura finale P180 - P240

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIIB/b(250) 100: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: b) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 100g/l.

SCHEDA TECNICA

DOLMP/2 - DOLMP/C3

DOLPHIN Multi

Prodotti

DOLPHIN Multi

Trattamento dei rifiuti

Smaltire il contenuto / contenitore presso società di smaltimento autorizzate o punti di raccolta municipali. Non svuotare nelle fognature.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C a 25°C.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Si consiglia l'applicazione di un primer a solvente per ottenere una superficie perfetta per il colore scelto.
- Conservare in un luogo ben aerato..
- Per ulteriore assistenza tecnica, contattare l'Ufficio Tecnico U-POL all'indirizzo upol.technicalsupport@axalta.com.

Tempo di stoccaggio

2 anni

The information on usability refers to an unopened container in proper storage <25 C. The container must be stored upright, dry and protected from direct sunlight, chemical and mechanical influences.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di brand. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di brand escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.