



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty



DESCRIZIONE

Stucco riempitivo rinforzato con fibra di vetro, ideale per colmare fori in acciaio, fibra di vetro, SMC e GRP. Ha proprietà di carteggiatura elevate e può essere ricoperto con un altro stucco o con un primer applicato direttamente. Una volta polimerizzato, fornisce una riparazione dura e resistente all'acqua. Approvato come parte del processo di riparazione standard Axalta. U-POL è un marchio registrato di U-POL Ltd, una società di Axalta Coating Systems© 2024.

CARATTERISTICHE

- Facile da carteggiare e modellare
- Non poroso, resistente all'acqua una volta polimerizzato
- Rifinire con stucco o applicare direttamente il primer
- Include indurente e spatola (sotto il coperchio)
- Disponibile in lattina senza bordo da 1 L

SCHEDA TECNICA

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty


Product preparation - application



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo - pulito con sgrassante a base di solventi e carteggiato con grana P80. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.
Alluminio/verniciatura vecchia o originale - pulita con sgrassatore a base solvente e carteggiata con grana P180. Ripulire il supporto abraso prima dell'applicazione.
Fibra di vetro / GRP / SMC - pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P180. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione.
Stuccatura esistente: pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P80-P180. Pulire nuovamente il substrato carteggiato prima dell'applicazione.



	10°C	20°C	30°C
	Peso	Peso	Peso
Fibral Lite Sandable Fibreglass	100	100	100
BPO Hardener	4	3	2

Miscelare accuratamente su una tavolozza di miscelazione Onion Board.
Maximum Fill Depth 4 - 7 mm



Pot life at 10°C: 7 min - 8 min
Pot life at 20°C: 4 min - 6 min
Pot life at 30°C: 4 min - 5 min



Apply smooth film immediately after mixing, avoiding air entrapment.



	Sanding
10 °C	20 min
20 °C	15 min - 20 min
30 °C	15 min



Carteggiatura iniziale P80 - P120
Carteggiatura finale P180 - P240

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IB/b(250) 100: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: b) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 100g/l.

SCHEDA TECNICA

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty

Prodotti

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty

Trattamento dei rifiuti

Smaltire il contenuto / contenitore presso società di smaltimento autorizzate o punti di raccolta municipali. Non svuotare nelle fognature.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C a 25°C.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Conservare in un luogo ben aerato..
- Si consiglia l'applicazione di un primer a solvente per ottenere una superficie perfetta per il colore scelto.
- Per ulteriore assistenza tecnica, contattare l'Ufficio Tecnico U-POL all'indirizzo upol.technicalsupport@axalta.com.

Tempo di stoccaggio

2 anni

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di brand. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di brand escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.