



DRIVING SURFACE PERFECTION™

MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer



DESCRIZIONE

Eliminatore di fori di spillo e sigillante da applicare sulle superfici riempite prima della stesura del fondo per ridurre la rilavorazione. Elimina microfori e graffi dopo la carteggiatura e sigilla la superficie di riparazione riempita riducendo il consumo di primer fino al 30%. Contiene inoltre un promotore di aderenza che migliora l'adesione tra superficie e primer. La pasta 1K si asciuga in 15 minuti ed è pronta per l'applicazione senza necessità di carteggiare.

CARATTERISTICHE




- Riduce il consumo di primer fino al 30%
- Riduce la rilavorazione
- Favorisce l'adesione tra superficie e primer
- Pasta 1K facile da usare
- Pronto per la sovraverniciatura in 15 minuti (a 20°C)
- Privo di microplastiche

SCHEMA TECNICA

MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer

Product preparation - application Surface conditioner

	Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.
	Stuccatura esistente: pulire con sgrassante a base di solventi e carteggiare con grana P80-P180. Pulire nuovamente il substrato carteggiato prima dell'applicazione. Finiture esistenti: le superfici devono essere levigate e pulite prima dell'applicazione La maggior parte delle parti in plastica esterne delle autovetture
	Pronto all'uso Applicare una piccola quantità di MIC sulla superficie da trattare e lavorarla con un panno privo di lanugine. Tamponare la superficie per rimuovere l'eccesso di MIC. Ripetere se necessario.
	Non applicabile
	Se si utilizzano fondi all'acqua, lasciare asciugare per 20 minuti. Carteggiare con P320 o più fine, quindi applicare il primer secondo le istruzioni del produttore.
	Primer Primer-Isolante

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(c)(540) 540: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 540 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 540g/li.

SCHEDA TECNICA

MICF/200

MicroFill Pinhole Eliminator and Sealer

Prodotti

	U-POL MicroFill
Trattamento dei rifiuti	Smaltire il contenuto / contenitore presso società di smaltimento autorizzate o punti di raccolta municipali. Non svuotare nelle fognature.

Note

- I fori più grandi devono essere riempiti con uno stucco per vetri come U-POL Dolphin Glaze.
- Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C a 25°C.
- Ad alta temperatura il prodotto può diventare liquido. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Tempo di stoccaggio	2 anni

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di brand. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di brand escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.