



DRIVING SURFACE PERFECTION™

PLAST X Plastic Filler

PLAS/6



DESCRIZIONE

Il riempitivo poliestere PLAST X 6 è stato appositamente formulato utilizzando un sistema di resina premium che offre elevata adesione e flessibilità alla maggior parte dei componenti in plastica.

CARATTERISTICHE

- Liscio e facile da applicare e modellare
- Facile carteggiatura ed eccellenti prestazioni
- Veloce e facile da carteggiare.

SCHEDA TECNICA


PLAST X Plastic Filler

PLAS/6


Product preparation - application



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



ABS / Polypropylene / EPDM / EPDM/PP / TPO - - pulito con sgrassante a base d'acqua e carteggiato con grana P120-P180. Pulire nuovamente il substrato abraso prima dell'applicazione. To ensure optimum adhesion performance, use of a plastic adhesion promotor or plastic primer is recommended



	10°C	20°C	30°C
	Peso	Peso	Peso
PLAST X Plastic Filler	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Miscelare accuratamente su una tavolozza di miscelazione Onion Board.
Maximum Fill Depth 1 - 2 mm
Infra-Red Bake: Apply the lamp between 50 and 80 cm, 80°C 5 minutes



Pot life at 10°C: 5 min - 6 min
Pot life at 20°C: 4 min - 6 min
Pot life at 30°C: 4 min - 5 min



Apply smooth film immediately after mixing, avoiding air entrapment.



	Sanding
10 °C	35 min - 40 min
20 °C	30 min
30 °C	25 min - 30 min



Carteggiatura iniziale P120 - P180
Carteggiatura finale P180 - P240

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB/b(250) 100: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: b) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 100g/l.

SCHEDA TECNICA

PLAST X Plastic Filler

PLAS/6

Prodotti

U-POL PlastX

Trattamento dei rifiuti

Smaltire il contenuto / contenitore presso società di smaltimento autorizzate o punti di raccolta municipali. Non svuotare nelle fognature.

Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.
- Temperatura di stoccaggio consigliata da 5°C a 25°C.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Conservare in un luogo ben aerato..
- Si consiglia l'applicazione di un primer a solvente per ottenere una superficie perfetta per il colore scelto.
- Per ulteriore assistenza tecnica, contattare l'Ufficio Tecnico U-POL all'indirizzo upol.technicalsupport@axalta.com.

Tempo di stoccaggio

2 anni

The information on usability refers to an unopened container in proper storage <25 C. The container must be stored upright, dry and protected from direct sunlight, chemical and mechanical influences.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di brand. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di brand escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.