



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty



BESCHRIJVING

Een ultralichtgewicht glasvezel-filler voor korte vezels ideaal voor het overbruggen van gaten in staal, glasvezel, SMC en GVK. Het heeft superieure schuureigenschappen en kan worden bedekt met een andere plamuur of direct worden gegrond. Eenmaal uitgehard, zorgt het voor een stevige, waterbestendige reparatie. Goedgekeurd als onderdeel van het standaard reparatieproces van Axalta. U-POL is een geregistreerd handelsmerk van U-POL Ltd, een bedrijf van Axalta Coating Systems © 2024. Goedgekeurd als onderdeel van het standaard reparatieproces van Axalta.

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te schuren en te vormen
- Niet-poreus, waterbestendig na uitharding
- Afwerken met plamuur of direct gronden
- Inclusief verharder en verdeler (onder de sluiting)
- Verkrijgbaar in een randloos blik van 1 liter
- Kleur: Geel

TECHNISCH INFORMATIEBLAD


FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty


Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kaal staal - gereinigd met ontvetter op basis van oplosmiddelen en geschuurd met P80. Reinig de geschuurde ondergrond voor het aanbrengen.
Aluminium / Oud of origineel lakwerk - gereinigd met ontvetter op basis van oplosmiddelen en geschuurd P180. Reinig de geschuurde ondergrond opnieuw voor het aanbrengen.
Glasvezel / GRP / SMC - gereinigd met ontvettingsmiddel op basis van oplosmiddelen en geschuurd met P180. Reinig de geschuurde ondergrond voor het aanbrengen.
Bestaand opvulmiddel - gereinigd met ontvetter op basis van oplosmiddelen en geschuurd met P80-P180. Reinig de geschuurde ondergrond voor het aanbrengen.



	10°C	20°C	30°C
	Gewicht	Gewicht	Gewicht
Fibral Lite Sandable Fibreglass	100	100	100
BPO Hardener	4	3	2

Grondig mengen op een mengpalet.
Maximale vuldiepte 4 - 7 mm
Infra-Red Bake: Not suitable



Pot life bij 10°C: 7 min - 8 min
Pot life bij 20°C: 4 min - 6 min
Pot life at 30°C: 4 min - 5 min



Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



Sanding	
10 °C	20 min
20 °C	15 min - 20 min
30 °C	15 min



Eerste schuurbeurt P80 - P120
Eind schuren P180 - P240

VOC-Conform

2004/42/IIB/b(250) 100: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: b) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 100 g/l.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FIBLITE/2

Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty

Producten

	Fibral Lite Sandable Fibreglass Putty
Behandeling van afvalmateriaal	Inhoud/container afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt. Niet in de riolering lozen.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- Aanbevolen opslagtemperatuur bij 5°C tot 25°C.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Opslaan in een goed geventileerde ruimte.
- Het gebruik van een primer op basis van oplosmiddelen wordt aanbevolen om het perfecte oppervlak te verkrijgen voor de kleur van je keuze.
- Neem voor aanvullende technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via upol.technicalsupport@axalta.com

Houdbaarheid	2 jaar

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons brand productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons brand productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.