

技术数据表

描述

易使用的超光滑面层色浆，在涂装前撇开和精心处理形成薄膜

- 与多种底材的附着力强
- 易使用
- 易砂光

典型用途 非常适合修补轻微缺陷，例如针孔、划痕、石击痕迹

技术数据



外观	金色
混合比例	2%按重量计算
比重	1.85

储存信息

保质期



在密封容器中保存自生产日期（见标签）起2年。

建议储存温度 +5°C - +25°C

订购代码	格式	颜色
P38/4	2.25升	金色
P38MBF/BM	600ml袋	金色

重要： 仅供专业使用。使用前请阅读完整说明。

本产品含有危险物质，因此应始终穿戴个人防护装备。如需获取完整的处理信息和个人防护信息，请参见标签并阅读安全数据表。如果使用者未穿戴所建议的个人防护装备，则U-POL优博不承担任何责任。以上信息仅供参考，如有变更，恕不事先通知。购买者应确保产品适合其自己的用途并检查信息是否是最新的。技术数据表中关于我们产品使用和应用的建议乃基于我们的知识和经验。请通过当地专卖店或通过U-POL优博网站（WWW.U-POL.COM）获取有关数据表。对于其他人通过我们无法控制的方法所获得的结果U-POL优博不予负责，U-POL优博因此也不对后果性或间接损害（包括利润损失）承担责任。

U-POL Ltd

英国销售

国际

技术

4th Floor, The Grange, 100 High 电话: +44 (0)20 8492 5920 电话: +44 (0)20 8492 5900 电话: +44 (0)1933 230 310

London, N14 6BN

传真: +44 (0)20 8150 5605 传真: +44 (0)20 8150 5605 传真: +44 (0)1933 425 797

WWW.U-POL.COM

uk.sales@u-pol.com

sales@u-pol.com

technicaldepartment@u-pol.com

技术数据表

使用指南

所需工具



- 混合板
- U-POL优博涂膜器
- 除油剂
- 中间层
- 研磨剂

表面准备



	裸钢	铝	镀锌	原漆	多功能灰	GRP
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002		S2000
	P80	P180	P180	P180	P80-P180	P180

- P38多功能灰用途多样，对所有上述底材都有超强的附着力
- 为实现最佳效果，充分的准备必不可少。
- 清洁和除油：使用清洁溶液清除灰尘、油脂和蜡。

使用



	混合比例	胶化时间	砂光前等待时间
10° C	3%	6-7'	20'
20° C	2%	4-5'	15-20'
30° C	1%	4'	15'

IR.	
时间	5分钟
至最低障碍物	80cm
最高温度	80°C

- 切勿超出规定进行过度催化或催化不足。
- 在混合板上完全混合。
- 使用时采用下压动作，减少滞留空气。
- 不建议在5°C以下使用。

砂光




初期	P180
最终	P180-P240

U-POL优博建议在砂光期间涂中间层以发现过高和过低部位。

- 涂漆之前，可使用U-POL优博P3金品质等填眼灰填盖针孔和划痕等缺陷。

溢漆



U-POL优博建议使用P382KP/4底漆实现所选颜色的最佳表面效果。