

## 描述

提升油漆与镀锌钢和铝等不同底材的附着力。非常适合色漆之前的露底区域。

- 快速干燥
- 表面极为光滑—可直接涂面漆
- 优良的抗腐蚀能力

## 技术数据



### 底材

- 裸钢
- 铝
- 热镀和电镀锌钢
- 完全固化漆。
- 聚酯腻子 and G. R. P.

使用预清洁剂或面板准备剂除油，然后等待干燥。使用180-240研磨剂打磨。重新清洁、干燥和除油。

## 使用指南



### 所需工具

- 除油剂
- 研磨剂



### 混合

使用前摇动喷雾罐至少2分钟。



### 层数

距离表面25毫米涂1-2层。

厚膜/微米 15μ

理论用量（约平方米/件） 4.5



### 20° C闪蒸时间/分钟

层间 3 - 5分钟



### 干燥时间

20° C无尘时间/分钟 10 - 20



### 干砂

P400 - P600（根据需要）



### 湿砂

P600 - P800（根据需要）

技术数据表



溢漆

P38酸蚀底漆可上盖大部分溶剂型和水性色漆或本色漆。在正常情况下，无需消光P38酸蚀底漆，可直接在上方涂装。

P38酸蚀底漆可直接上盖面漆。

但如果维修要求额外的厚度，在涂面漆之前应使用底漆腻子。

## 储存信息



### 保质期

在适宜的储存条件下为2年。

喷雾罐使用前应在室温下存放两小时。长期储存时，置于干燥且通风良好的区域，避免阳光直射和霜冻。为了清洁喷嘴和最大程度延长喷雾罐的使用寿命，在每次使用后将喷雾罐倒置然后在倒置状态下喷射几秒钟。如果喷嘴堵塞，将喷嘴从喷雾罐取下并将其浸泡在温和的稀释剂中。

建议储存温度

5° C - 25° C

建议使用温度

20° C

订购代码	格式	颜色
P38EP/AL	450ml喷雾	灰色

**重要：** 仅供专业使用。使用前请阅读完整说明。

本产品含有危险物质，因此应始终穿戴个人防护装备。如需获取完整的处理信息和个人防护信息，请参见标签并阅读安全数据表。如果使用者未穿戴所建议的个人防护装备，则U-POL优博不承担任何责任。以上信息仅供参考，如有变更，恕不事先通知。购买者应确保产品适合其自己的用途并检查信息是否是最新的。技术数据表中关于我们产品使用和应用的建议乃基于我们的知识和经验。请通过当地专卖店或通过U-POL优博网站（WWW.U-POL.COM）获取有关数据表。对于其他人通过我们无法控制的方法所获得的结果U-POL优博不予负责，U-POL优博因此也不对后果性或间接损害（包括利润损失）承担责任。

U-POL Ltd

4<sup>th</sup> Floor, The Grange, 100 High St  
London, N14 6BN

WWW.U-POL.COM

英国销售

电话: +44 (0)20 8492 5920  
传真: +44 (0)20 8150 5600

uk.sales@u-pol.com

国际

电话: +44 (0)20 8492 5900  
传真: +44 (0)20 8150 5600

sales@u-pol.com

技术

电话: +44 (0)1933 230 310  
传真: +44 (0)1933 425 797

technicaldepartment@u-pol.com