

技术数据表

描述

先进的清漆技术，实现优良的高光泽度饰面，耐紫外线，长效耐久。非常适合局部修补、外后视镜盖、门把手和装饰条。

- 良好的流动性和光泽深度
- 易使用，干燥迅速
- 与处理溶剂型和水性色漆兼容

技术数据



底材

- 已涂装表面

使用指南



所需工具

- 除油剂
- 研磨剂



表面准备和使用说明

使用预清洁剂或面板准备剂彻底清洁表面并除油。使用800-1000研磨剂干磨或湿磨本色涂层，再次清洁，干燥并除油。如果使用溶剂型色漆，在涂装色漆后20分钟内涂P38清漆。



混合

使用前摇动喷雾罐至少2分钟。



层数

距离表面25毫米涂1-2层。

厚膜/微米 20μ

*理论用量（约平方米/件） 3.5

**每件产品的理论用量假设100%转移效率，干膜厚度位于注明的值范围内。*



20° C闪蒸时间/分钟

层间 5 - 10分钟



干燥时间

20° C可操作时间/分钟 30分钟

20° C硬干/分钟 60分钟

储存信息



保质期

在适宜的储存条件下为2年。

喷雾罐使用前应在室温下存放两小时。长期储存时，置于干燥且通风良好的区域，避免阳光直射和霜冻。为了清洁喷嘴和最大程度延长喷雾罐的使用寿命，在每次使用后将喷雾罐倒置然后在倒置状态下喷射几秒钟。如果喷嘴堵塞，将喷嘴从喷雾罐取下并将其浸泡在温和的稀释剂中。

建议储存温度 5° C – 25° C

建议使用温度 20° C

订购代码	格式	颜色
P38HGC/AL	450ml喷雾	透明

重要： 仅供专业使用。使用前请阅读完整说明。

本产品含有危险物质，因此应始终穿戴个人防护装备。 如需获取完整的处理信息和个人防护信息，请参见标签并阅读安全数据表。如果使用者未穿戴所建议的个人防护装备，则U-

POL优博不承担任何责任。以上信息仅供参考，如有变更，恕不事先通知。购买者应确保产品适合其自己的用途并检查信息是否是最新的。技术数据表中关于我们产品使用和应用的建议乃基于我们的知识和经验。请通过当地专卖店或通过U-POL优博网站（WWW. U-

POL.COM）获取有关数据表。对于其他人通过我们无法控制的方法所获得的结果U-POL优博不予负责，U-POL优博因此也不对后果性或间接损害（包括利润损失）承担责任。

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High St
London, N14 6BN
WWW. U-POL. COM

英国销售

电话: +44 (0)20 8492 592
传真: +44 (0)20 8150 560
uk.sales@u-pol.com

国际

电话: +44 (0)20 8492 590
传真: +44 (0)20 8150 560
sales@u-pol.com

技术

电话: +44 (0)1933 230 310
传真: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com