



DRIVING SURFACE PERFECTION™
FICHE TECHNIQUE

PLAST X 'A'

Adhésif Semi-Rigide Noir - Séchage en 90 Secondes
pour les réparations rapides et opérations d'assemblage

INFORMATIONS TECHNIQUES ET GUIDE D'APPLICATION

PLAST X 'A' est un adhésif semi-rigide séchant en 90 secondes, idéal pour les réparations rapides et opérations d'assemblage (pattes, clips, fixations, emblèmes et réparations rapides de plastiques et composites semi-rigides).

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne tenue
- Sans retrait
- Peut être poncé et peint
- Excellent pour reboucher les trous
- Une fois sec, PLAST X 'A' fournit un collage résistant et durable
- Colle aux métaux ferreux, aluminium, zinc, métal galvanisé, plastique renforcé en fibre de verre (GRP), SMC, composites thermosets, thermoplastiques rigides et bois
- Réduit le risque d'incendie lors de la soudure
- Réduit le risque de déformation et de distorsion du panneau en raison de la surchauffe
- Réduit la corrosion par collage et fixation en une seule opération
- Sécurise des surfaces différents, par exemple l'acier avec du SMC
- Réduit le temps de travail, les coûts des matériaux et ne nécessite pas d'opérateur spécialisé

PLAST X 'A' peut être appliqué sur les surfaces suivantes:

- Métaux ferreux et Aluminium
- Zinc et métal galvanisé
- Plastique renforcé en fibre de verre (GRP), SMC, composites thermosets
- Thermoplastiques rigides

GUIDE D'APPLICATION



- Enlever les revêtements et la rouille existante de toutes les surfaces à lier à l'aide d'un abrasif P180
- Nettoyer soigneusement les zones à lier en utilisant WIPE/AL (dégraissant solvantés) ou S2000 (dégraissant aqueux) en enlevant tous les résidus avec un chiffon non pelucheux. Les surfaces en plastique doivent être traitées avec PLAST X '2' (promoteur d'adhérence).
- Retirer la cartouche et la buse mélangeuse de l'emballage et charger la cartouche dans le pistolet
- Presser une petite quantité de chaque partie A + B sur un chiffon et jeter
- Fixer la buse mélangeuse et couper le diamètre ou l'angle requis
- Appliquer le produit avec la buse (environ 5cm / 2") et le jeter - le produit est maintenant égalisé et prêt à l'emploi
- Appliquer l'adhésif sur l'une des surfaces à lier en travaillant rapidement pour aligner les pièces
- Tenir les pièces pendant le séchage
- Si le ponçage ou le revêtement est nécessaire, se référer aux informations ci-dessous pour le temps de déshumidification, de ponçage et de peinture
- Remarque la gamme d'adhésifs PLAST X peut être repeinte avec la plupart des systèmes de peinture.

Application et temps de séchage

Temps de Travail / Temps d'Ouverture	90 secondes
Temps de déshumidification, de ponçage et de peinture	10 minutes
Temps de séchage optimal	1 heure

STOCKAGE ET INFORMATION COV



Durée de vie 1 an à compter de la date de fabrication dans les sachets d'origine fermés. Six mois une fois en dehors du sachet.

Température de Stockage Recommandée 5°C - 25°C

Référence	Format	Couleur
PLAS/A	Cartouche 50ml	Noir

IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté.

Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com