



PLAST X 6 polyester plamuur is speciaal samengesteld met een hoogwaardig harssysteem dat een hoge hechtkracht en flexibiliteit biedt op de meeste kunststof onderdelen.

- Soepel en gemakkelijk aan te brengen en te modelleren.
- Gemakkelijk te schuren tot uiterst dunne laagjes.
- Snel en gemakkelijk schuurbaar.

#### Typisch gebruik

Ideaal voor slijtplekken en krassen op kunststof onderdelen die optimale hechting en volledige flexibiliteit vereisen.



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Benodigde gereedschappen



*Onion Board mengpallet, U-POL applicator, SYSTEM 20 ontvetters, overall, stofmaskers, schuurmiddelen, GUIDE #7 gidscoating spray*

#### Oppervlakvoorbereiding



	Ontvetter	Schuurmiddel
PP	PLAST-X 1 spuitbus met voorreiniger voor kunststof	P120
EPDM	PLAST-X 1 spuitbus met voorreiniger voor kunststof	P120
EPDM/PP	PLAST-X 1 spuitbus met voorreiniger voor kunststof	P120
TPO	PLAST-X 1 spuitbus met voorreiniger voor kunststof	P120
ABS	PLAST-X 1 spuitbus met voorreiniger voor kunststof	P120

*PLAST X is multifunctioneel en hecht uitstekend op alle bovengenoemde ondergronden. Voor de beste resultaten is een goede voorbereiding essentieel. Reinig en ontvet door vuil, olie, vet en was te verwijderen met reinigungsoplossingen zoals SYSTEM 20 ontvetters van U-POL. Schuur elk respectieve ondergrond op met het hierboven vermelde schuurpapier. Reinig, droog en ontvet de geschuurde ondergrond nog een keer voor het aanbrengen.*

#### Toepassing



	10 °C	20 °C	30 °C
<b>Mengverhouding (BPO verharder):</b>	3%	2%	1%
<b>Geleertijd:</b>	5 - 6 minuten	4 - 6 minuten	4 - 5 minuten
<b>Schuurbaar na:</b>	30 minuten	30 minuten	30 minuten

**Maximale vuldiepte** 1 - 2 mm  
**Infrarooddroging:** Harstechnologie niet geschikt voor IR-droging.

*Meng grondig op een Onion Board mengpalet. Houd de mengverhouding zorgvuldig aan. Katalyseer niet te lang of te kort. Breng met enige druk aan om luchtinsluiting te verminderen. Niet aanbevolen voor toepassingen onder 5 °C.*

#### Schuren



**Eerste schuurbeurt** P120 - P180  
**Laatste schuurbeurt** P180 - P240

*U-POL beveelt het gebruik van GUIDE #7 gidscoating spray aan tijdens het schuurproces om de hoge en lage plekken te identificeren.*

#### Overlakken



*U-POL beveelt een SYSTEM 20 primer aan om het perfecte oppervlak voor de kleurlak van uw keuze te bereiken.*

### TECHNISCHE INFORMATIE



### TECHNISCH GEGEVENSBLAD

#### Fysieke eigenschappen



<b>Productvorm</b>	Pasta
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Dichtheid</b>	≈ 1,91 (1,89 - 1,93) g/cm <sup>3</sup>

#### VOS-informatie



**EU VOS-markering** 2004/42/II(b)(250)100 g/l

*De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 216 g/l. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 100 g/l.*

#### Houdbaarheid en opslag



Bestelcode	Formaat	Houdbaarheid	Batchcoderingssysteem
PLAS/6	Blik van 670 ml	4 jaar	C

- A** Productiedatum, 5-cijferige batchcode en uiterste gebruiksdatum op onderkant blik.
- B** Productiedatum en 5-cijferige batchcode op onderkant blik/zelfklevend etiket, bijv. 93822 = 2019, week 38, batch 22
- C** Productiedatum en unieke 5-cijferige batchcode op onderkant blik/zelfklevend etiket.
- D** Productiedatum en unieke 5-cijferige batchcode op cartridge.
- E** Productiedatum en unieke 7-cijferige batchcode op deksel.
- F** Productiedatum en uniek 6-cijferig batchnummer op verpakking.
- G** Productiedatum en 4-cijferige batchcode op onderkant blik.
- H** Productiedatum en batchnummer opgenomen in 8-cijferige code bijv. 18071234 = (18) 2018, (07) juli, batchnummer 1234
- I** Productiedatum gedrukt op blik.
- J** Productiedatum en -tijd op hals van spuitbus.
- K** Productiedatum en gewicht van het zakje in reliëf op zegel, bijv. 40G 110717
- L** Unieke 5-cijferige batchcode op verpakking/zelfklevend etiket/in reliëf op zegel. Vermeld deze code aan technicalsupport@u-pol.com voor de productiedatum.
- M** Uniek 5-cijferig batchnummer, gevolgd door het gewicht, op tube, bijv. 17149GR78 = batchcode 17149GR, gewicht 78 g. Vermeld deze code aan technicalsupport@u-pol.com voor de productiedatum.
- N** Vuldatum en unieke 7-cijferige batchcode op zelfklevend etiket.
- O** Partijnummer eindigend op een unieke 5-cijferige code op zakje. Vermeld deze code aan technicalsupport@u-pol.com voor de productiedatum.
- P** Productiedatum van spuitbus en 5-cijferige batchcode van spuitbus op onderkant blik, bijv. 93822 = 2019, week 38, batch 22
- Q** Productiedatum van spuitbus en unieke 5-8-cijferige batchcode op onderkant blik.

**Aanbevolen opslagtemperatuur** 5 °C - 25 °C

Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

*Neem voor alle overige informatie contact op met technicalsupport@u-pol.com .*

### BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.

*Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of op de website van U-POL via WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de verkregen resultaten van anderen over wier methoden wij geen controle hebben en U-POL is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of incidentele schade, inclusief winstderving.*