




DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

RAPTOR

Протравливающий грунт



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный протравливающий грунт RAPTOR повышает адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию и оцинкованной стали. Идеально подходит для нанесения на протертости грунта перед окраской.

- Быстро сохнет
- Супер гладкая поверхность - может окрашиваться напрямую
- Превосходные антикоррозионные свойства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности

- Голая сталь
- Алюминий
- Гальваника и оцинкованная сталь
- Полностью высохшая краска
- Полиэфирные шпатлевки и стеклопластики

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Обезжириватели SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM



Подготовка поверхности

Очистить и обезжирить поверхность с помощью обезжиривателей SYSTEM 20™ и высушить. Отшлифовать поверхность абразивом P180-240. Повторно очистить, высушить и обезжирить.



Смешивание

Встряхнуть баллон в течение 2 минут перед использованием.



Слои

1 - 2 слоя на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности

Толщина слоя / микрон 15

*Примерный расход м2/баллон 4.5

**Теоретический расход одного баллона соответствует данному значению при 100% эффективности передачи материала и заданной толщине сухой пленки*



Выдержка /мин @ 20°C

между слоями 3 - 5 мин.



Время сушки

от пыли @ 20°C / мин. 10 - 20



Сухое шлифование

P400 - P600, если требуется



Мокрое шлифование

P600 - P800, если требуется



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Окрашивание

RAPTOR



Протравливающий грунт

Протравливающий грунт RAPTOR может быть окрашен большинством сольвентных или водорастворимых базовых покрытий. При нормальных обстоятельствах протравливающий грунт RAPTOR не требуется выравнять и он может быть непосредственно окрашен финишными покрытиями. Однако, если ремонт требует дополнительного нанесения грунта, то наполнитель необходимо нанести перед финишным покрытием.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC



Срок годности

2 года при надлежащих условиях хранения.

Перед использованием аэрозольные баллоны необходимо оставить в течении двух часов при комнатной температуре. При длительном хранении держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы очистить колпачок и увеличить срок службы аэрозоля, после каждого использования переверните баллон вверх дном и распыляйте в течении нескольких секунд.

Если сопло закупорено, его необходимо снять и замочить в слабом разбавителе.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Рекомендованная температура нанесения 20°C



VOC информация

Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для продукта данной категории (категория продукта: ПБ.е) в готовой смеси составляет 840 г/л.

Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 699 г/л.

Артикул	Описание	Цвет	VOC г/л
RPTEP/AL	450 мл аэрозоль	Серый	699

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com