



DRIVING SURFACE PERFECTION™

PLAST X Plastic Filler

PLAS/6



ОПИСАНИЕ

Полиэфирная шпатлевка PLAST X 6 специально разработана с использованием высококачественных смол, обладающих отличной адгезией к большинству пластмасс.

СВОЙСТВА

- Гладкая, легко наносится и принимает нужную форму
- Легко шлифуется и имеет плавные переходы по краям
- Быстро и легко шлифуется.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


PLAST X Plastic Filler

PLAS/6


Product preparation - application



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



ABS / Полипропилен / EPDM / EPDM/PP / ТПО - очищены обезжиривателем на водной основе и отшлифованы абразивом Р120-Р180. Перед нанесением повторно очистите отшлифованную поверхность
Для обеспечения оптимальной адгезии рекомендуется использовать усилитель адгезии или грунт для пластика



	10°C	20°C	30°C
	Вес	Вес	Вес
PLAST X Plastic Filler	100	100	100
BPO Hardener	3	2	1

Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания Onion Board.
Максимальная глубина заполнения 1 - 2 мм
Инфракрасная сушка: поместите лампу на расстоянии от 50 до 80 см при температуре 80°C на 5 минут.




Время жизни готовой смеси при 10°C: 5 мин - 6 мин
Время жизни готовой смеси при 20°C: 4 мин - 6 мин
Время жизни готовой смеси при 30°C: 4 мин - 5 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



Sanding	
10 °C	35 мин - 40 мин
20 °C	30 мин
30 °C	25 мин - 30 мин



Начальное шлифование Р120 - Р180
Финальное шлифование Р180 - Р240

Соответствует VOC

2004/42/IIb/b(250) 100: Ограничение Евросоюза по данному продкту (категория b) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 100 г/л..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

PLAST X Plastic Filler

PLAS/6

Продукты

	U-POL PlastX
Утилизация отходов	Утилизировать содержимое контейнера и сам контейнер согласно действующим предписаниям (законодательству по обращению с отходами). Не выливать в канализацию.

Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.
- Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Хранить в хорошо вентилируемом помещении.
- Для получения идеальной поверхности выбранного вами цвета рекомендуется нанести грунт на сольвентной основе.
- Для получения дополнительной технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел U-POL по адресу upol.technicalsupport@axalta.com

Срок годности	2 года

Информация о сроке годности относится к закрытой таре при надлежащем хранении при температуре <25°C. Тару следует хранить в вертикальном положении, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, химического и механического воздействия.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.