



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

S2003

Apprêt Plastique Promoteur d'Adhérence

FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'APPLICATION

Favorise l'adhérence de la peinture, des adhésifs et joints sur la plupart des plastiques avant l'application de la peinture.

- Idéal pour une utilisation sur des plastiques difficiles à revêtir tels que les thermoplastiques (TPO)
- Séchage rapide
- Facile à appliquer

Utilisation habituelle : L'Apprêt Plastique Promoteur d'Adhérence S2003 est prêt à être utilisé pour préparer des surfaces en plastique avant la mise en peinture.



Apparence Liquide clair ambré
Gravité Spécifique 0.87

STOCKAGE ET INFORMATION COV



Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C

Référence	Format	Couleur
S2003/1	Bidon 1L	Transparent

Information COV



Aucune des sous-catégories énumérées dans la Directive UE 2004/42 / CE n'est applicable à ce produit.

GUIDE D'APPLICATION

Préparation de la Surface



Poncer la surface avec P240 to P320 et dégraisser avec PlastX 1.

Application



Agiter le produit avant utilisation.
Utiliser un pistolet à gravité HVLP avec une buse 1.0 à 1.2mm.
Appliquer 1 à 2 couches légères.
Laisser désolvanter 5-10 minutes entre les couches.



Temps de Séchage

Laisser sécher 20 mins à 20°C ou 10 mins à 60°C avant de recouvrir.
Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de l'humidité et de la température.

Revêtement

S2003 doit être recouvert dans l'heure suivant son application avec un apprêt adéquat.



S2003

DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Version: 1.0

Apprêt Plastique Promoteur d'Adhérence

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com
