



S20600 S20610

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Версия № 1.0

2К акриловая эмаль (белый и черный цвет)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Высококачественная акриловая эмаль для прямого нанесения на грунты U-POL UHS. Легко полируется при сушке на воздухе, в окрасочно-сушильной камере или при инфракрасной сушке.

СВОЙСТВА

- Толстослойное покрытие с УФ-защитой;
- Отличная укрывистость, блеск и долговечность;
- Применяется с отвердителями U-POL S2030 или S2032;
- Может быть отполирована после сушки;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности

- Подходящая высушенная грунтованная поверхность или оригинальная краска;

	Базовый	Смешанный
Вязкость		15 - 17 сек/ DIN 4
Сухой остаток	70.50%	59.20%
Удельный вес гр/см ³	1.36	1.24

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Обезжириватели SYSTEM 20™;
- Пистолет HVLP с верхним бачком;
- Абразивы MAXIMUM;
- Малярный комбинезон MAXIMUM;

Выбор отвердителя

Обратите внимание, что данный продукт совместим с отвердителями S2030-S2033.

Температура °C	Отвердитель
-5 -15°C	S2031
5 - 25°C	S2030
15 - 35°C	S2032
25 - +40°C	S2033



Подготовка поверхности

Подходящая высушенная грунтованная поверхность или оригинальная краска.

Для достижения наилучшего результата очень важно хорошо подготовить поверхность. Обезжирьте поверхность с помощью очистителей U-POL (S2000, S2001 или S2002). Отшлифовать поверхность:

Оригинальная сухая краска: мокрое шлифование P800 - P1000 или сухое шлифование P600 - P800.



Пропорции смешивания

S20600:отвердитель

Стандартное применение

2:1



S20600 S20610






DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Версия № 1.0

2К акриловая эмаль (белый и черный цвет)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

		Смешивание по весу (грамм)
	S20600	200
	S2032	72.8
	Вязкость DIN 4 / сек Время жизни рабочей смеси @ 20°C	15 - 17 4 - 6 часов
	Окрасочный пистолет HVLP Размер дюзы Давление воздуха в пистолет 2	1.3 - 1.4 мм
	Слои Толщина слоя / микрон	2 слоя 40-50
	Выдержка @ 20°C Между слоями	5 - 10 мин
	Время сушки На отлип @ 20°C Полное высыхание @ 20°C Полное высыхание @ 60°C	60 мин 12 - 14 часов 30 мин

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

	Срок годности 2 года с даты производства в не вскрытой оригинальной упаковке.
	Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C
	Очистка оборудования После использования пистолет необходимо незамедлительно очистить с помощью разбавителя U-POL SYSTEM 20.

Важные замечания Не использовать активированный продукт после истечения срока годности. Активированную смесь не смешивать с неактивированным продуктом.



DRIVING SURFACE PERFECTION
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

S20600 S20610

2К акриловая эмаль (белый и черный цвет)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



VOC Информация

Содержание VOC в продукте в готовом для использования виде:

	Цвет	
S20600	Белый	483
S20610	Черный	520

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкци

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com