



DRIVING SURFACE PERFECTION™
FICHE TECHNIQUE

S2081EV

Vernis UHS Diamant

FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'APPLICATION

Vernis UHS 3:1 offrant une surface très lisse et brillante. Utilisation en une couche légère suivie d'une couche pleine, pas de désolvantation entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES

- Sèche en 30 minutes
- Temps de séchage réduit de 30 à 50% avec l'accélérateur de vernis S2005EV (en fonction de l'application et de l'environnement)
- Fini très brillant, facile à polir
- Convient pour les petites réparations
- À utiliser avec les durcisseurs S2037EV, S2038EV et S2039EV

INFORMATIONS TECHNIQUES



Surfaces

- Revêtement de base du fabricant, aqueux ou solvanté

Viscosité

Contenu en Solides

Gravité Spécifique g/cm³

Base

-

51.50%

0.98

Mélange

19 - 21 s/ DIN 4

58.20%

1.01

GUIDE D'APPLICATION



Produits Nécessaires

- Dégraissant SYSTEM 20
- Pistolet à Gravité HVLP
- Abrasifs MAXIMUM
- Combinaison de Peintre MAXIMUM

Choix du Durcisseur

Ce produit est compatible avec la gamme S2037EV à S2039EV

Température °C	Durcisseur
0 - 15°C	S2038EV
10 - 25°C	S2039EV
15 - 35°C	S2037EV



Préparation de la Surface

Couche de base aqueuse ou solvantée sèche : voir les instructions du fabricant

Pour obtenir de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle. Dégraisser avec U-POL S2000, S2001 ou S2002. Poncer la surface.

Peinture d'Origine : à l'eau au P800-P1000 ou à sec au P600-P800



Proportions de Mélange

S2081EV:Durcisseur

S2081EV

S2039EV

Application Standard

3:1

Mélange en Poids (grammes)

200

74



Viscosité DIN 4 / sec

Durée de Vie à 20°C

19 - 21

2 - 3 heures



Pistolet à Gravité HVLP

Buse Pistolet

Pression Air du Pistolet

1.2 - 1.4mm

2



Couches

Épaisseur / microns

1.5 Couche légère suivie d'une couche pleine

50

**Désolvantation à 20°C**

Entre chaque couche Inexistant

**Temps de Séchage**

Hors Poussière à 20°C 45 min
 Séchage Complet à 20°C 14 - 16 heures
 Séchage Complet à 60°C 30 mins
 Temps de séchage réduit de 30 à 50% avec l'accélérateur de vernis S2005EV

STOCKAGE ET INFORMATION COV**Durée de vie**

2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé

Température de Stockage Recommandée 5°C - 25°C**Nettoyage Outils** Nettoyer le pistolet immédiatement après utilisation avec un diluant SYSTEM 20 ou un nettoyant pour pistolet**Note Importante**

Ne pas utiliser le produit activé au-delà de la durée de vie du mélange.
 Le produit activé ne doit pas être remis dans le bidon d'origine de vernis non activé.

**Information COV**

La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) prêt-à-l'emploi est de 420 g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est de 420 g/litre.

Référence	Format	Couleur
S2081EV/1	Bidon 1L	Transparent
S2081EV/5	Bidon 5L	Transparent

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
 Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
 WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
 F: +33 (0)1 77 72 27 10
 fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
 F: +44 (0)20 8150 5605
 sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
 F: +44 (0)1933 425 797
 technicaldepartment@u-pol.com