

U-POL®

REFACE

POLYESTER-SPRITZFÜLLER

Charakteristik

REFACE Polyester-Spritzfüller wird dort eingesetzt, wo unregelmäßiger Untergrund oder starke Schleifspuren in einem Arbeitsgang gefüllt werden sollen. Dadurch ist gegenüber konventionellen Systemen ein schnelles Weiterarbeiten möglich.

Verwendbarkeit untergrund bezogen

REFACE Polyester-Spritzfüller kann eingesetzt werden auf:-

- Blankem Stahl, nach Entfetten und Aufrauen mit Papier P80
- Alten Lackschichten, mit Ausnahme von thermoplastischen Acryatlacken, sowie herkömmlichen Primern und Grundierungen nach Entfetten und Schleifen, bis zum blanken Metall, mit Papier P180.

Mischungsverhältnis

Härter für **REFACE** gut vermischen. Härter-Zugabe von 3 Gewichtsprozenten oder 5 Volumenprozenten. Nur eine Menge vermischen die gleich benutzt wird. Vermischtes Material nie in die Dosen zurückgeben.

Topfzeit

In gemischtem Zustand ca. 20 Min. bei 20°C.

Verdünner

Kein Verdünner erforderlich. Spritz-Pistole sofort mit Zelluloseverdünner reinigen.

Schichtdicke

Eine Sprühbahn ergibt eine Schichtdicke von ca. 75-100 Mikron.

Trocknung

Schleifbar nach ca. 2 - 3 Stunden bei 20°C. oder 30 Min. bei 60°C. Die Trockenzeit hängt von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und -temperatur ab.

Überlackierbarkeit

Naß oder trocken schleifen, gut reinigen und abtrocknen. **REFACE** Polyester-Spritzfüller kann mit dem meisten Lacksystemen überlackiert werden.

Artikel Nummer

UPOL/SF1 - 1 Liter Dose.
UPOL/SF2 - 2,5 Liter Dose.