



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

STRONGHOLD 706

Mastic Souple à Haute Adhérence pour Plastiques

CARACTÉRISTIQUES

Mastic polyester souple et dense. Peut être utilisé sur les plastiques flexibles. Idéal pour la réparation de trous, pour les éraflures et rayures sur les pièces en plastique. Il peut également être utilisé comme mastic de finition sur les adhésifs Stronghold une fois secs.

- Excellente adhérence
- Peut être poncé et peint
- Non-affaissant et sans retrait

Utilisation habituelle : Idéal pour la réparation de trous, pour les éraflures et rayures sur les pièces en plastique.

Informations Techniques



Apparence	Noir
Proportions de Mélange	2% en poids
Gravité Spécifique	1.90

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Durée de vie



2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé

Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C

Information COV



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBb) prêt-à-l'emploi est de 250g/litre. Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 233 g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est de <100 g/litre.

Référence	Format	Couleur
SH706/1	Boîte 600ml	Noir

GUIDE D'APPLICATION

Produits Nécessaires



- Palette de Mélange Onion Board
- Guide de Ponçage GUIDE/AL
- Applicateur U-POL
- Masque Premium MAXIMUM
- Dégraissant SYSTEM 20™
- Combinaison de Peintre MAXIMUM
- Abrasifs MAXIMUM



Préparation de la Surface



	PP	EPDM	EPDM/PP	TPO	ABS
	S2000 / PLAS 1				
	P120	P120	P120	P120	P120
	PLAS 2				

- STRONGHOLD 706 peut être utilisé sur les surfaces ci-dessus
- Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle
- Avant d'appliquer l'apprêt, dégraisser une fois de plus avec les dégraissants SYSTEM 20 et laisser sécher

Application



	 Proportions de Mélange	 Temps de Gel	 Temps de Séchage
10°C	3%	5-6'	30'
20°C	2%	5-6'	30'
30°C	1%	4-5'	30'

- Respecter les proportions de durcisseur
- Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board
- Appliquer avec un peu de pression pour réduire l'air emprisonné
- Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C

Ponçage



Initial	P120-P180
Final	P180-P240

U-POL recommande le Guide de Ponçage GUIDE/AL pendant le processus de ponçage pour mieux identifier les imperfections de la surface.

Revêtement



U-POL recommande d'appliquer un apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
London, N14 6BN
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8181 6911
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com
