



SPOT#3

DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Primer universale per riparazioni localizzate

Versione: 2.0

DESCRIZIONE

Un primer universale ad asciugatura rapida ideale per piccole aree carteggiate e riparazioni localizzate. Utilizzare direttamente su parti in metallo o in plastica.

- Altamente flessibile, eccellente adesione
- Può essere rivestito con la maggior parte dei sistemi di verniciatura a base di acqua o solvente
- Asciugatura rapida e facile da carteggiare

DATI TECNICI

Substrati



- Direttamente su metallo
- Alluminio
- SMC
- Materiali cataforetici leggermente carteggiati
- Superfici verniciate OEM preparate
- Zincato
- Fibra di vetro
- La maggior parte dei materiali plastici*

*Aderisce alla maggior parte dei substrati plastici automobilistici, compresi PP, EPDM e alcuni componenti rigidi. In caso di dubbio, fare una prova su una piccola area o usare un promotore di adesione.

GUIDA ALL'APPLICAZIONE

Strumenti richiesti



- Sgrassatore
- Abrasivi

Preparazione dei substrati



Per i migliori risultati, assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita, sgrassata, asciutta e priva di polvere. Carteggiare le superfici trattate con il primer con carta vetrata con grana P180-P320, sgrassare e lasciare asciugare.

Miscelazione



Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.

Strati



1 - 2 strati a una distanza di circa 25 cm dalla superficie

Spessore/micron 15μ

*Copertura teorica approssimativa 4,5 m²/unità

**Copertura teorica per unità, presumendo un'efficienza di applicazione del 100% con spessore della pellicola asciutta entro i valori indicati.*

Evaporazione/minuti a 20°C



tra uno strato e l'altro 3 - 5 min

Tempi di asciugatura



Asciutto al tatto a 20 °C/min 5 - 10

Carteggiabile a 20 °C/min 15 - 20



Carteggiatura P400 - P600



Verniciatura

È possibile sovraverniciare direttamente SPOT#3 senza carteggiatura se verniciato entro 15-30 minuti dopo l'applicazione della maggior parte dei sistemi di verniciatura a base solvente o acquosa.

Se lasciato più di 30 minuti, carteggiare con carta vetrata con grana P400-P600.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

SPOT#3

Primer universale per riparazioni localizzate

CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI COV



Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25°C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore di 840 g/litro. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 636 g/litro.

Codice	Formato	Colore	COV g/l
SPOT/AL	Spray 450 ml	Grigio	636

IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

U-POL Ltd
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Contatti vendite GB
T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

Internazionale
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Assistenza tecnica
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com