



DOLPHIN ONE FILL



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHA TÉCNICA

Versión: 1.0

Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium

Dolphin One Fill es una Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium. La fórmula tecnológica inteligente de microesfera de One Fill construye como una masilla y, al mismo tiempo, es súper suave y libre de poros, como la veladura, por lo que puede saltar la veladura y pasar directamente a imprimir y pintar en 20 minutos.

- Adhesión líder en la industria y más sustratos
- Lija a un nivel súper fino que no obstruirá su papel de lija
- Biselado sin levantaduras o burbujas
- Agarre vertical superior

Uso Típico

Ideal para reparación de paneles y para corregir pequeñas imperfecciones

Información Técnica



Apariencia Masilla cruda y pasta azul endurecedora

Índice de mezcla 2% por peso

Gravedad específica 1.13 - 1.17 g/cm³



Herramientas Necesarias



- Onion Board Paleta de Mezclar (UP0737)
- Aplicador de Masilla para Carrocería (UP0738)
- U-POL System 20 Degreaser (UP2002, UP2012, UP2022)
- GUIDE#7 Guía de Aplicador de Aerosol (UP0873)
- 80-180 papel de lija de grano (preparación de superficie)
- 120-240 papel de lija de grano (lija de masilla)

Preparación de Superficie



	Acero	Aluminio	Galvanizado	Pintura Original	Asilla para Carrocería	GRP
	UP2002 / UP2012 / UP2022	-	UP2002			
	P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

Para mejores resultados, una buena preparación es esencial: Erosione la superficie, luego limpie y desengrase para sacar la tierra, aceite y grasa y encere con un desengrasante como U-POL SYSTEM 20 Degreaser.

Aplicación



	Índice de Mezcla	Tiempo para pasar el	Tiempo para lijar
50 °F	3%	6-8'	20'
70 °F	2%	5-7'	15-20'
85 °F	1%	4-6'	15'

- El índice del endurecedor puede alterarse para adaptarse a las condiciones. 1% es apropiado para aplicaciones con temperaturas altas o hasta 3% para uso con temperaturas bajas. Nunca utilice fuera del rango de 1-3%.
- Mezcle meticulosamente antes de la aplicación
- Aplique con presión para reducir las burbujas de aire.
- No se recomienda para aplicaciones debajo de los 40 grados Fahrenheit.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHA TÉCNICA

Versión: 1.0

Lijado



Inicial	P120
Final	P180-P240

U-POL recomienda utilizar la **GUIDE#7 Guía de Capa de Aerosol Seca (UP0873)** durante el proceso de lijado para identificar los puntos altos y bajos.



DOLPHIN ONE FILL

Masilla Para Carrocería Todo-en-Uno Premium

Capa de Pintura



Luego del curado y el lijado, Dolphin One Fill se recomienda para utilizar bajo cualquier sistema de pintura de imprimación, base de recurbrimiento y barniz.

Duración



4 años desde la fecha de fabricación (la cual está impresa en la base del contenedor) en el contenedor original cerrado.

Temperatura Recomendada de Almacenamiento 40°F - 75°F

Código de Ficha de Datos de Seguridad DEBF-US

Contenido COV



Según Envasado COV Regulatorio: 191 g/l (1.6 lb/gal)

Según Aplicado COV Regulatorio: 40 g/l (0.33 lb/gal)

Código de Orden	Formato	Color
UP0659	3L Tin	Blanco Crudo
UP0660	1 QT Tin (1.2L)	Blanco Crudo

IMPORTANTE: PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. Lea las instrucciones completas antes del uso.

Este producto contiene materiales peligrosos y, por lo tanto, siempre se debe utilizar un equipo protector personal adecuado. Por favor, lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para acceder a instrucciones completas de uso e información de protección personal. U-POL renuncia a cualquier responsabilidad que surja como resultado de que el usuario no utilice el equipo protector personal recomendado. La información anterior es para fines informativos únicamente y puede cambiar sin aviso previo. Es responsabilidad del Comprador el asegurar la idoneidad de los productos para su uso personal y el verificar que la información este actualizada. La recomendación de uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas se basa en nuestro conocimiento y experiencia. Estas fichas técnicas están disponibles a través de su distribuidor local o a través del sitio web de U-POL: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no tenemos ningún control y, por lo tanto, U-POL no es responsable por daños emergentes o consecuentes, entre ellos la pérdida de ganancias. Por favor lea la ficha de datos de seguridad para información de peligros, recomendaciones de equipo protector personal, guía para un almacenamiento seguro e insutrciones de desecho.

U-POL US, Inc.
108 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
WWW.U-POL.COM

Ventas EE.UU.
T: (610) 746 7081
F: (610) 743 8654
sales-us@u-pol.com

Ventas resto del mundo
T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Técnico
T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 1-800-424-9300