



FLYWEIGHT

Masilla Ligera Fácil de Lijar

Descripción	La Masilla microesferas FLYWEIGHT es una pasta química de dos componentes de relleno y/o acabado para grandes reparaciones e imperfecciones para acero y aluminio calidad automóvil. FLYWEIGHT está especialmente formulada para el profesional de la carrocería, utiliza la última tecnología en masillas ligeras, combina excelentes propiedades de relleno y secado junto con un lijado muy fácil.
Preparación de la Superficie e Instrucciones de Uso	La masilla microesferas FLYWEIGHT se puede usar en las siguientes superficies:- <ul style="list-style-type: none">• Chapa Desnuda- desengrasar y lijar con lija P150 y afinar con P240 para recibir aparejo.• Superficies con pintura original (con la excepción de acrílicos termoplásticos) - desengrasar y lijar con lija P150 y terminar con P240 para recibir aparejo.• GRP (Poliéster Reforzado con Vidrio) - desengrasar y lijar con lija P150 y P240.
Seguridad	PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. Leer las instrucciones antes de su uso. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la pagina de Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM . U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.
Mezcla	100 partes de masilla FLYWEIGHT , con 2 partes de endurecedor BPO U-POL para masilla poliéster. Usar el ratio de mezcla exacto no es crítico, aunque catalizar más o menos puede afectar el tiempo de mezcla. No se debe sobre-catalizar ya que esto no va a acelerar el secado de manera significativa y puede causar problemas de sangrado durante la aplicación de pintura posteriormente. Se puede no llegar a tener el acabado esperado si se usa una cantidad de endurecedor insuficiente.
Vida del Producto	Una vez mezclado, 4-5 mins. a 20°C con 2% de endurecedor.
Herramientas	Tablero de mezclas, espátula metálica, espátula de plástico o goma.
Tiempo de Secado	Se puede lijar después de 15 minutos a 20°C. IMPORTANTE – Esta masilla es muy fácil de lijar y por lo tanto, recomendamos no usar abrasivo a maquina más grueso o inferior a P150 y nunca menos de P80.
Repintado	La masilla FLYWEIGHT puede ser repintada con la mayoría de los sistemas de pintura.
Código del Producto	FLY/2 – Lata 1L (6 unidades/caja) FLY/3 – Lata 3L (4 unidades/caja)
Información C.O.V.	El limite EU para este producto (categoría de producto: IIB(b) en listo para usar es 250g/litro. El contenido VOC de este producto en formato listo para usar es 100g/litro.