



POWER CAN APAREJOS GRIS, GRIS OSCURO, ROJO OXIDO & BLANCO LISTOS PARA USAR

Descripción	<p>POWER CAN Aparejos de un componente están listos para usar en aerosoles. Se usan para aparejar superficies antes del último recubrimiento. Produce un recubrimiento de un espesor similar a un acabado tirado a pistola. La conveniencia de usar recubrimientos de alto espesor en aerosol significa mínimo uso de encintado.</p> <p>POWER CAN Aparejos permiten una mejor productividad (ahorro de tiempo y de dinero). No contienen isocianato.</p>
Seguridad	<p>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.</p>
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	<p>POWER CAN Aparejos se pueden usar en las siguientes superficies:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pinturas totalmente curadas.• Masillas poliéster y plásticos reforzados de vidrio. <p>Limpiar y desengrasar minuciosamente la superficie con un desengrasante U-POL SYSTEM 20. Lijar el recubrimiento pintado en húmedo o seco con abrasivo 280-320, secar y desengrasar de nuevo.</p>
Aplicación	<p>Agitar minuciosamente antes de usar durante un mínimo de 2 minutos. Aplicar 1 - 2 capas dejando 20-30 cm de distancia con el panel. Esperar 5 - 10 minutos entre cada mano.</p> <p>Temperatura mínima para almacenar: +5°C. Temperatura máxima para almacenar: +35°C. No exponer los productos al sol, tampoco a una temperatura por encima de 50°C.</p>
Tiempo de secado	<p>Dejar 10-20 minutos antes de recubrir. El tiempo de secado depende del grosor de la película, de la humedad y de la temperatura.</p>
Repintado	<p>POWER CAN Aparejos se debe lijar en húmedo con lija 600-800 o en seco con 400-600. POWER CAN Aparejos puede ser repintado con la mayoría de los sistemas de pintura.</p>
Vida útil	<p>Dos años si el producto está almacenado en las mejores condiciones.</p>
Códigos	<p>PCOR/AL - Aerosol 500ml Rojo oxido PCPG/AL - Aerosol 500ml Gris PCPDG/AL - Aerosol 500ml Gris oscuro PCPW/AL - Aerosol 500ml Blanco PCHBPG/AL - Aerosol 500ml Alto espesor gris</p>
Información C.O.V.	<p>El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 840g/litro. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 715g/litro.</p>

U-POL, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM