



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPOT#3



FICHA TÉCNICA

APAREJO LOCALIZADO UNIVERSAL EN AEROSOL

Version: 2.0

DESCRIPCIÓN

El Aparejo Localizado Universal de secado rápido es ideal para pequeñas áreas y reparaciones localizadas. ¡Dos productos en uno! - Adherencia directa a los componentes metálicos y a los plásticos flexibles, no se requiere ningún promotor de adherencia ni imprimador de agarre. Excelente para usar en cubiertas de parachoques flexibles.

- Muy flexible, excelente adherencia
- Compatible con la mayoría de pinturas de base solvente y agua
- Secado rápido, fácil de lijar
- La boquilla 4 "proporciona mayor cobertura y atomización a excelente velocidad, lo que mejora el tiempo de evaporación entre capas

FICHA TÉCNICA



Superficies

- Directo al metal
- Aluminio
- SMC
- Cataforesis ligeramente lijada
- Pintura del fabricante preparada
- Galvanizado
- Fibra de Vidrio
- TPO, EDPM, Polipropileno

GUÍA DEL PROCESO



Herramientas Requeridas

- Desengrasantes U-POL System 20 (UP2002, UP2012, UP2022)
- Papel de Lija P180-600



Preparación de la Superficie

Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, desengrasada, seca y libre de polvo. Lije en seco o húmedo las superficies preparadas con papel de lija P180-320, desengrasa y seca de nuevo.



Mezcla

Agite el aerosol por lo menos 2 minutos antes de usar.



Capas

Aplicar 1 a 3 capas si es necesario

Espesor / MIL 15µ / 0.6 MIL

*Cobertura teórica aprox ft²/unidad 48.4 pies cuadrados

**Cobertura teórica por unidad suponiendo una eficiencia de transferencia de 100% y dando el espesor de capa seca entre los valores indicados.*



Evaporación de los Disolventes a 68°F

Entre capas 3 - 5 mins



Tiempo de Secado

Libre de Polvo a 68°F 5 - 10 mins

Lijable 68°F / min 15 - 20 mins



Lijado

P400 - P600



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPOT#3



FICHA TÉCNICA



Recubrimiento

APAREJO LOCALIZADO UNIVERSAL EN AEROSOL

El **Aparejo Localizado Universal SPOT#3** puede recubrirse sin lijar con la mayoría de los sistemas de pintura acuosas o de base disolvente, si se recubre dentro de 15 a 30 minutos después de la aplicación.

Si se deja más de 30 minutos, lije con P400-P600.

ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV



Vida Útil

2 años sujetos a condiciones de almacenamiento apropiadas.

Los aerosoles deben almacenarse durante dos horas a temperatura ambiente antes de usar. Para un almacenamiento a largo plazo, mantener en un área seca, bien ventilada y lejos de la luz directa del sol y del hielo. Para limpiar la boquilla y maximizar la vida útil del aerosol, siempre invertir la lata y aplicar boca abajo durante unos segundos después de cada uso. Si la boquilla se bloquea, quítelo de la lata y póngalo en diluyentes.

Temperatura de almacenamiento recomendada 41°F - 77°F

Temperatura de aplicación recomendada 68°F



Información VOC

Código	Tamaño	Color	MIR
UP0870	Aerosol 450ml	Gris	ABP 0.95

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal. U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en www.u-pol.com. U- POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios.

U-POL US, Inc.

108 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
WWW.U-POL.COM

Ventas US

T: (610) 746 7081
F: (610) 743 8654
sales-us@u-pol.com

Ventas Resto del Mundo

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Departamento Técnico

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300