

U-POL®

Stronghold 706

Masilla para Plasticos

Descripcion

Stronghold 706 es una masilla flexible de dos componentes para el relleno de arañazos y rayaduras en partes plasticas. **Stronghold 706** se puede usar como masilla de acabado sobre los adhesives curados de **Stronghold**.

Stronghold 706 ha sido especialmente formulado para el profesional y combina alta flexibilidad y adhesion junto con una facil aplicacion.

Preparacion de la Superficie e Instrucciones de Uso

Stronghold 706 masilla poliester se puede usar en todas las partes plasticas siempre que la preparacion sea llevada a cabo de la siguiente manera:-

- Lijar el Area dañada con lija P120-180.
- Pre-limpieza - Rociar **Stronghold 803** limpiador base agua directamente sobre el area a limpiar. Limpiar el area dañada y secar minuciosamente con un trapo limpio libre de pelusa.
- Aplicar **Stronghold 802** promotor de adherencia. Rociar 1 – 2 capas homogeneas y ligeras sobre la superficie de plastico. Dejar secar por 10-15 mins al aire o 5-10mins a 60°C.

Radio de Mezcla

100% masilla al peso **Stronghold 706** , 2% al peso **U-POL** endurecedor para masilla poliester.

Tiempo vida mezcla

Una vez mezclado, 4 mins 30segundos. a 20°C con 2 endurecedor.

Herramientas

Tablero mezcla, cuchillo relleno, spatula plastico.

Tiempo Secado

Lijable despues de 20 mins. A 20°C.

Repintado

Stronghold 706 masilla se puede repintar con la mayoría de los sistemas de pintura que son apropiados con la mayoría de revestimientos plasticos.

Codigo Producto

Stronghold 706 - 600ml / 1000g lata.