



TECHNISCH GEGEVENSBLAD

EXTRA GOLD polyester plamuur is een multifunctionele tweecomponentenpasta die wordt gebruikt voor het vullen van gaten en onvolkomenheden in de meeste ondergronden. Het product is speciaal ontwikkeld voor de professionele gebruiker. Het combineert goede vul- en soepele smeereigenschappen en laat zich gemakkelijk schuren.

- Kan worden gebruikt op een breed scala van oppervlakken, waaronder gegalvaniseerd.
- Uitstekende hechteigenschappen.
- Eenvoudig te modelleren en gemakkelijk aan te brengen.

Normaal gebruik

Ideaal voor het repareren van middeldiepe tot oppervlakkige schades aan panelen op meerdere ondergronden.



GEBRUIKSAANWIJZING

Benodigde gereedschappen



Onion Board mengpalet, U-POL applicator, SYSTEM 20 ontvetters, schuurmiddelen, stofmaskers, overall, GUIDE #7 gidscoating spray

Vorbereiding van het oppervlak



	Ontvetter	Schuurmiddel
Blank staal	S2001 snelle/S2002 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis	P80
Aluminium	S2001 snelle/S2002 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis	P180
Verzinkt	S2001 snelle/S2002 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis	P180
Originele lak	S2001 snelle/S2002 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis	P180
Glasvezelversterkte kunststof	S2000 ontvetter op waterbasis	P180

EXTRA GOLD is multifunctioneel en hecht uitstekend op alle bovengenoemde ondergronden. Voor de beste resultaten is een goede voorbereiding essentieel. Reinig en ontvet door vuil, olie, vet en was te verwijderen met reinigingsoplossingen zoals SYSTEM 20 ontvetters van U-POL. Schuur elk respectieve ondergrond op met het hierboven vermelde schuurpapier. Reinig, droog en ontvet de geschuurde ondergrond nog een keer voor het aanbrengen.

Toepassing



	10 °C	20 °C	30 °C
Mengverhouding (BPO verharder):	3%	2%	1%
Geleertijd:	6 - 7 minuten	4 - 6 minuten	4 - 5 minuten
Schuurbaar na:	20 minuten	20 minuten	15 - 20 minuten
Maximale vuldiepte	3 - 5 mm		
Infrarooddroging:	50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuten		

Meng grondig op een Onion Board mengpalet. Houd de mengverhouding zorgvuldig aan. Katalyseer niet te lang of te kort. Breng met enige druk aan om luchtinsluiting te verminderen. Niet aanbevolen voor toepassingen onder 5 °C.

Schuren



Eerste schuurbeurt P120 - P180
Laatste schuurbeurt P180

U-POL beveelt het gebruik van GUIDE #7 gidscoating spray aan tijdens het schuurproces om de hoge en lage plekken te identificeren. Onvolkomenheden zoals kleine gaatjes en krassen kunnen voorafgaand aan het lakken worden gevuld met een U-POL vulmiddel voor de afwerking zoals DOLPHIN GLAZE.



TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Overlakken



U-POL beveelt een SYSTEM 20 primer aan om het perfecte oppervlak voor de kleurlak van uw keuze te bereiken

Fysieke eigenschappen



Versijning Pasta
Kleur Beige
Dichtheid ≈ 1,82 (1,8 - 1,84) g/cm³

VOS-informatie



EU VOS-markering 2004/42/IIB(b)(250)100 g/l

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/l. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 257 g/l. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 100 g/l.

Houdbaarheid en opslag



Bestelcode	Formaat	Houdbaarheid	Batchcoderingssysteem
UPEG/BL	Zak van 1 liter	2 jaar	C
UPEG/BM	Zak van 600 ml	2 jaar	C
UPEG/2	Blik van 1,1 liter	4 jaar	C
UPEG/4	Blik van 2,1 liter	4 jaar	C
DIS/EG	Dispenser van 1,3 liter	2 jaar	C

- A** Productiedatum, unieke 5-cijferige batchcode en uiterste gebruiksdatum op onderkant blik.
- B** Productiedatum en/of 5-cijferige batchcode op onderkant blik/zelfklevend etiket/zelfklevend etiket op setverpakking, bijv. 93822 = 2019, week 38, batch 22
- C** Productiedatum en unieke 5-cijferige batchcode op onderkant blik/zelfklevend etiket.
- D** Productiedatum en unieke 5-cijferige batchcode op cartridge.
- E** Productiedatum en unieke 7-cijferige batchcode op deksel.
- F** Productiedatum en unieke 6-cijferige batchnummer op verpakking.
- G** Productiedatum en unieke 4-cijferige batchcode op onderkant blik.
- H** Productiedatum en batchnummer opgenomen in 8-cijferige code bijv. 18071234 = (18) 2018, (07) juli, batchnummer 1234
- I** Productiedatum gedrukt op blik.
- J** Productiedatum en -tijd op hals van spuitbus.
- K** Productiedatum en gewicht van het zakje in reliëf op zegel, bijv. 40G 110717
- L** Unieke 5-cijferige batchcode op verpakking/zelfklevend etiket/in reliëf op zegel. Geef deze code door als productiedatum aan technicalsupport@u-pol.com.
- M** Uniek 5-cijferig batchnummer gevolgd door gewicht op tube, bijv. 17149GR78 = batchcode 17149GR, gewicht 78 g. Geef deze code door als productiedatum aan technicalsupport@u-pol.com.
- N** Vuldatum en unieke 7-cijferige batchcode op zelfklevend etiket.
- O** Partijnummer eindigend op een unieke 5-cijferige code op zakje. Geef deze code door als productiedatum aan technicalsupport@u-pol.com.
- P** Productiedatum van spuitbus en 5-cijferige batchcode van spuitbus op onderkant blik, bijv. 93822 = 2019, week 38, batch 22
- Q** Productiedatum van spuitbus en unieke 5-8-cijferige batchcode op onderkant blik.

Aanbevolen opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C

Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Alleen in de originele verpakking bewaren.

Neem voor alle overige informatie contact op met technicalsupport@u-pol.com.

BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.

Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of via de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door anderen over wiens methoden wij geen controle hebben en U-POL is niet aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade inclusief winstderving.