



U-POL B

DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNISCH GEGEVENSBL

Versie: 1.0

Glasvezel overbruggingsfiller

OMSCHRIJVING

Een sterke polyester glasvezel filler die na uitharding gemakkelijk kan worden gemodelleerd en geschuurd. Geschikt voor het overbruggen van gaten en scheuren in oppervlakken van staal of glasvezelversterkte kunststof.

- Uitstekende vuleigenschappen.
- Waterbestendig na volledige uitharding.
- Gemakkelijk af te dekken met standaard polyester plamuur.

Typisch gebruik Ideaal om gaten in beschadigde panelen te overbruggen.

Technische gegevens



Uiterlijk	Geel
Mengverhouding	4% op basis van gewicht
Soortelijk gewicht	1.26

GEBRUIKSAANWIJZING

Benodigde gereedschappen



- Onion Board™
- U-POL applicator
- SYSTEM 20™ ontvetter
- schuurmiddelen
- GUIDE/AL gidscoating
- stofmaskers
- overall



Oppervlakvoorbereiding



Substraat	Oplossing	Schuurpapier	Resultaat
Blank staal	Originele lak	Glasvezelversterkte kunststof	
S2001, S2002	S2001, S2002	S2000	
P80	P180	P180	

- U-POL B hecht uitstekend op alle bovengenoemde ondergronden.
- Voor de beste resultaten is een goede voorbereiding essentieel.
- Reinigen en ontvetten door vuil, olie, vet en was te verwijderen met een reinigingsoplossing zoals SYSTEM 20 ontvetters.

Toepassing



Temperatuur	Mengverhouding	Geleertijd	Tijd tot schuren
10 °C	5%	6-7 min.	20 min.
20 °C	4%	4-5 min.	15-20 min.
30 °C	3%	4 min.	15 min.

Infrarood	
Tijd	5 min.
Afstand	80 cm
Max. temp.	80 °C

- Niet meer of minder verharder toevoegen dan aangegeven.
- Grondig mengen op een mengpalet (Onion Board).
- Met enige druk aanbrengen om luchtballen te verminderen.
- Niet aanbevolen voor toepassingen onder 5 °C.



DRIVING SURFACE PERFECTION™
 TECHNISCH GEGEVENSBL
 Versie: 1.0

U-POL B

Glasvezel overbruggingsfiller

Schuren



Eerste keer	P80-P120
Laatste keer	P180-P240

U-POL beveelt aan bij het schuurproces een gidscoating (GUIDE/AL) te gebruiken om de hoge en lage punten te identificeren.

- Er kan een U-POL afwerkfiller zoals GLAZE worden gebruikt om oneffenheden zoals gaatjes en krassen op te vullen voor het lakken.

Overlakken



U-POL beveelt een SYSTEM 20 primer aan om het perfecte oppervlak voor de kleurlak van uw keuze te creëren.

OPSLAG EN VOS-INFORMATIE

Houdbaarheid



2 jaar vanaf de productiedatum (afgedrukt op de onderkant van het blik) in verzegelde originele verpakking.

Aanbevolen opslagtemperatuur

+5 °C - +25 °C

VOS-informatie



De Europese limiet voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 388 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

Bestelcode	Formaat	Kleur
UPOLB/2	Blik van 1 liter	Geel
UPOLB/4	Blik van 1,85 liter	Geel

BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.

Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of via de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door anderen over wiens methoden wij geen controle hebben en U-POL is niet aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade inclusief winstderving.

U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street
 London, N14 6BN
 WWW.U-POL.COM

Verkoop VK

T: +44 (0)20 8492 5920
 F: +44 (0)20 8181 6911
 uk.sales@u-pol.com

Internationaal

T: +44 (0)20 8492 5900
 F: +44 (0)20 8150 5605
 sales@u-pol.com

Technische ondersteuning

T: +44 (0)1933 230 310
 F: +44 (0)1933 425 797
 technicaldepartment@u-pol.com