



# U-POL D

DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNISCH GEGEVENSBL

Versie: 1.0

**MET ALUMINIUM VERSTERKTE PLAMUUR**

## OMSCHRIJVING

Veelzijdige polyester plamuur, versterkt met aluminiumvlokken voor een hoge hechtkracht op meerdere ondergronden. Ideaal voor lichtmetalen velgen, aluminium panelen of herstellwerkzaamheden met een metallic finish.

- Filler met hoge dichtheid.
- Zacht en soepel aan te brengen.
- Uitstekende vuleigenschappen.

**Typisch gebruik**      Ideaal voor diepe tot middeldiepe schades aan panelen.

### Technische gegevens



<b>Uiterlijk</b>	Zilvergrijs
<b>Mengverhouding</b>	2% op basis van gewicht
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,53 g/cm <sup>3</sup>

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Benodigde gereedschappen



- Onion Board™
- U-POL applicator
- SYSTEM 20™ ontvetter
- schuurmiddelen
- GUIDE/AL gidscoating
- stofmaskers
- overall



### Oppervlakvoorbereiding



	Blank staal	Aluminium	Verzinkt staal	Originele lak	Glasvezelversterkte kunststof
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2000
	P80	P180	P180	P180	P180

- U-POL D hecht uitstekend op alle bovengenoemde ondergronden.
- Voor de beste resultaten is een goede voorbereiding essentieel.
- Reinig en ontvet door vuil, olie, vet en was te verwijderen met een reinigingsoplossing zoals SYSTEM 20 ontvetters.

### Toepassing



	Mengverhouding	Geleertijd	Tijd tot schurer
<b>10 °C</b>	3%	7-8 min.	20 min.
<b>20 °C</b>	2%	5-6 min.	15-20 min.
<b>30 °C</b>	1%	4-5 min.	15 min.

Infrarood	
<b>Tijd</b>	5 min.
<b>Afstand</b>	80 cm
<b>Max. temp.</b>	80 °C

- Niet meer of minder verharder toevoegen dan aangegeven.
- Grondig mengen op een mengpalet (Onion Board).
- Met enige druk aanbrengen om luchtballen te verminderen.
- Niet aanbevolen voor toepassingen onder 5 °C.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNISCH GEGEVENSBL

Versie: 1.0

# U-POL D

**MET ALUMINIUM VERSTERKTE PLAMUUR**

## Schuren



<b>Eerste keer</b>	P80-P120
<b>Laatste keer</b>	P180-P240

U-POL beveelt aan bij het schuurproces een gidscoating (GUIDE/AL) te gebruiken om de hoge en lage punten te identificeren.

- Er kan een U-POL afwerkfiller zoals DOLPHIN GLAZE worden gebruikt om oneffenheden zoals gaatjes en krassen op te vullen voor het lakken.

## Overlakken



U-POL beveelt een SYSTEM 20 primer aan om het perfecte oppervlak voor de kleur van uw keuze te bereiken.

## OPSLAG EN VOS-INFORMATIE

### Houdbaarheid



2 jaar vanaf de productiedatum (afgedrukt op de onderkant van het blik) in verzegelde originele verpakking.

**Aanbevolen opslagtemperatuur**

+5 °C - +25 °C

### VOS-informatie



De Europese limiet voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 259 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

Bestelcode	Formaat	Kleur
UPOLD/2	Blik van 1,1 liter	Zilvergrijs
DIS/D	Dispenser van 1,3 liter	Zilvergrijs

### **BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.**

Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming. U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen niet draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of via de website van U-POL op WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de resultaten verkregen door anderen over wiens methoden wij geen controle hebben en U-POL is niet aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade inclusief winstderving.

#### U-POL Ltd

4th Floor, The Grange, 100 High Street  
London, N14 6BN  
WWW.U-POL.COM

#### Verkoop VK

T: +44 (0)20 8492 5920  
F: +44 (0)20 8181 6911  
uk.sales@u-pol.com

#### Internationaal

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

#### Technische ondersteuning

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com