

НОВИНКА!

upol



Extra SOFT

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ШПАТЛЕВКА**

- Шпатлевка №1 по легкости шлифования
- Обладает превосходной адгезией к большинству поверхностей
- Идеальна для среднего и глубокого ремонта
- Не провисает на вертикальных поверхностях
- Не образует пор
- Не имеет липкого слоя



Сравнение новой шпатлевки U-POL Extra SOFT с основными конкурентами:

Мы протестировали U-POL Extra SOFT в сравнении с тремя наиболее популярными на рынке шпатлевками.

Нижеприведенные результаты показывают, что U-POL Extra SOFT является одной из лучших универсальных шпатлевок на рынке, обладая исключительной легкостью шлифования.

Легкость шлифования U-POL Extra SOFT по сравнению с основными конкурентами:

Уровень образования пыли при шлифовании:

Показатель	Уровень образования пыли при шлифовании:			
	через 1 ч.	через 2 ч.	через 24 ч.	в целом
1 (Лучший)	U-POL Extra SOFT	U-POL Extra SOFT	U-POL Extra SOFT	U-POL Extra SOFT
2	Конкурент 1	Конкурент 1	Конкурент 1	Конкурент 1
3	Конкурент 3	Конкурент 3	Конкурент 3	Конкурент 3
4 (Худший)	Конкурент 2	Конкурент 2	Конкурент 2	Конкурент 2

Отсутствие липкого слоя и забивания абразива:

	Отсутствие липкого слоя	Отсутствие начального забивания абразива (P80)	Отсутствие полного забивания абразива (P180)
1	U-POL Extra SOFT	U-POL Extra SOFT	U-POL Extra SOFT
2	Конкурент 1, 2, 3	Конкурент 1, 2	Конкурент 1, 3
3		Конкурент 3	Конкурент 2

Итого: общая оценка от лучшего к худшему по результатам шлифования: 1 - U-POL Extra SOFT, 2 - Конкурент 1, 3 - Конкурент 3, 4 - Конкурент 2.

Легкость в применении

Шпатлевка U-POL Extra SOFT идеальна для ремонта средних и глубоких повреждений. Может использоваться в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки. Не провисает на вертикальных поверхностях.



Устойчивость к образованию пор

Шпатлевка U-POL Extra SOFT обладает наилучшей устойчивостью к образованию пор по сравнению с основными конкурентами.

Оценка уровня устойчивости к образованию пор:


1	U-POL Extra SOFT
2	Конкурент 1
3	Конкурент 3
	Конкурент 2

Адгезия

Шпатлевка U-POL Extra SOFT обладает превосходной адгезией к большинству поверхностей.

Типы поверхностей	Алюминий
	Сталь / мягкая сталь
	Гальваника
	SMC
	Стекловолокно
	Пластик

Упаковка:



1760 г
+ 40 г отвердителя

Цвет:



бледно-желтый

Артикул:
EXSOF/1

Упаковка: 8 шт.

Применение

	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания: (Отвердитель, по весу)	3%	2%	1%
Время для нанесения: (мин.)	7-8'	5-6'	4-5'
Время до шлифования: (мин.)	20'	15-20'	15'
ИК-сушка:	50 - 80 см, 80°C, 5 мин.		

Точно соблюдайте пропорции смешивания. Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанное в таблице. Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.