

技术数据表

## 描述

P38填眼灰使用简便，可随时使用—无需固化剂。非常适合修补表面缺陷和针孔，特别是用于紧急情形

- 干燥迅速，附着力强
- 直接挤出使用
- 无需固化剂

**典型用途** 非常适合修补轻微缺陷，例如针孔、划痕、石击痕迹

## 技术数据



外观	橄榄绿
混合比例	不适用
比重	1.58

## 储存信息

### 保质期



在原装密封容器中保存自生产日期起2年。

**建议储存温度** -5° C - +25° C

订购代码	格式	颜色
P38FF/TU	200克管装	橄榄绿

**重要：** 仅供专业使用。使用前请阅读完整说明。

本产品含有危险物质，因此应始终穿戴个人防护装备。如需获取完整的处理信息和个人防护信息，请参见标签并阅读安全数据表。如果使用者未穿戴所建议的个人防护装备，则U-POL优博不承担任何责任。以上信息仅供参考，如有变更，恕不事先通知。购买者应确保产品适合其自己的用途并检查信息是否是最新的。技术数据表中关于我们产品使用和应用的建议乃基于我们的知识和经验。请通过当地专卖店或通过U-POL优博网站（WWW.U-POL.COM）获取有关数据表。对于其他人通过我们无法控制的方法所获得的结果U-POL优博不予负责，U-POL优博因此也不对后果性或间接损害（包括利润损失）承担责任。

U-POL Ltd

英国销售

国际

技术

4<sup>th</sup> Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN 电话: +44 (0)20 8492 5920 电话: +44 (0)20 8492 5900 电话: +44 (0)1933 230 310

WWW.U-POL.COM

传真: +44 (0)20 8150 5605

传真: +44 (0)20 8150 5605

传真: +44 (0)1933 425 797

uk.sales@u-pol.com

sales@u-pol.com

technicaldepartment@u-pol.com

技术数据表

## 使用指南

### 所需工具



- U-POL优博涂膜器
- 除油剂
- 中间层
- 研磨剂

### 表面准备



	裸钢	铝	镀锌	聚酯腻子	原漆
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002		S2001, S2002
	P180	P180	P180	P180-P240	P240

- P38填眼灰用途多样，对所有上述底材都有超强的附着力。
- 为实现最佳效果，充分的准备必不可少。
- 清洁和除油：使用SYSTEM 20除油剂等清洁溶液清除灰尘、油脂和蜡。

### 使用

- 使用塑料/金属涂膜器薄薄地填盖轻微缺陷（针孔/划痕）。
- 在20° C温度条件下每隔约15分钟涂后续涂层。
- 使用范围为15° C to 35° C
- 最多涂3层

### 砂光



干式	P400 - P600
湿式	P600 - P800

U-POL优博建议在砂光期间涂中间层以发现过高和过低部位。

### 溢漆



P38填眼灰使用1小时后可上盖涂层。